



CHROMISIL Armierungsmörtel


Pasta di incassamento armata con fibre, con grana di stabilizzazione, per esterni ed interni

I. Descrizione prodotto

Come rivestimento intermedio con grana di stabilizzazione 1mm. Per incassare tessuto in fibra di vetro blu nel risanamento di crepe e di sistemi termoisolanti e sistemi facciate con pannelli di fibrocemento. Per livellare supporti minerali o con leganti in dispersione. Offre un rivestimento leggermente elastico, resistente allo strappo con buona aderenza su supporti con pitture a dispersione. Può essere verniciato direttamente con CHROMISIL Intonaco di finitura al silicone.

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto	Pasta di incassamento armata con fibre, modificata ai silossani
Tinte	Bianco
Resistenza agli urti nella struttura del sistema	> 5 Joule
Resistenza dell'aderenza alla trazione	Su calcestruzzo >0,6 N/mm ²
Permeabilità al vapore acqueo	Valore Sd: 0,1 m
Fattore di resistenza alla diffusione	Valore μ: 80 circa
Densità	1,85 g/cm ³ (valore medio)
Composizione	Copolimero di acetato di vinile, silossano, biossido di titanio, carbonato di calcio da 0,05 a 1,0 mm, riempitivi organici, inerti adesivi speciali, acqua, additivi, agente di conservante.
Confezione	Bidone, 25 kg
Indicazioni di pericolo	Per i dati rilevanti a livello di sicurezza e il contrassegno si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza attuale. Il contrassegno è riportato sull'etichetta del prodotto e vanno rispettate le rispettive segnalazioni.
Avvertenze importanti	Durante e dopo l'applicazione assicurare buona aerazione. In caso di ventilazione insufficiente, usare un respiratore. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o vapore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie.



II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, ATV 18350. Durante l'applicazione proteggere gli occhi e la pelle sensibile dagli spruzzi della malta. In caso di contatto lavare immediatamente con abbondante d'acqua fresca. Armierungsmörtel non è idonea per il rinnovo di rivestimenti lucidi o elastici e zoccolature. Riparare punti danneggiati e buchi con malta idonea al supporto. Su grandi superfici collegate si consiglia di utilizzare una rete di rinforzo, p.es. tessuto di armatura da 160 g*.

Indicazioni per l'applicazione

Istruzioni per l'applicazione	Applicare con la cazzuola. Il prodotto è pronto per l'applicazione, non diluirlo ulteriormente. Se necessario con acqua nella misura dell' 1,2% max. (= 0,3 litri/latta).
Temperatura di applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento la temperatura non deve essere inferiore a + 5°C né superiore a 30°C, l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%. Non applicare con vento forte e sotto i raggi diretti del sole. Proteggere lo strato fresco di intonaco da pioggia, correnti d'aria e da un essiccamento rapido. Fanno inoltre stato le relative raccomandazioni dell'ASIPG e le norme SIA V242/1 "Lavori di intonacatura e gessatura" e V243/1+2 "Isolamento termico a cappotto".
Essiccamento (a 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria)	Da 2 a 4 giorni. Le basse temperature e l'elevata umidità dell'aria possono rallentare di parecchi giorni l'essiccamento.
Resa	Spessore strato con tessuto >2mm
Con tessuto	3,0 – 3,8 kg/m ²
Solo lisciatura	2,0 – 3,0 kg/m ²
Su intonaco 2 mm	3,0 – 5,0 kg/m ²
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua.
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

III. Ciclo di verniciatura

I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto verificarne accuratamente l'idoneità.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Requisiti generali del supporto	Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, uniformemente asciutto, nonché privo di efflorescenze, alghe, muschio, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti. Gli intonaci di fondo devono essere perfettamente induriti. A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2 - 4 settimane. Supporti non adatti: p.es. pitture a smalto, materie plastiche, legno, superfici orizzontali con acqua stagnante o soggette a umidità permanente, superfici calpestabili o transitabili, intonaci a calce della classe malta CS I < 1,5 N/mm ² (P I).
--	---

Ciclo di verniciatura (continua)

Preparazione generale del supporto

Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e residui sfarinanti. Riparare punti danneggiati e buchi relativamente grandi con materiale affine. Bagnare fino a saturazione con acqua i supporti minerali assorbenti, irruvidire i supporti particolarmente lisci.

MANO DI FONDO

Ciclo di verniciatura raccomandato

Su supporti nuovi con leganti idraulici:

Ricoprire direttamente con CHROMISIL Armierungsmörtel.

Su nuove o vecchie pitture a dispersione intatte e intonaci sintetici:

Lavare bene il supporto, dopo un essiccamento sufficiente ricoprire con CHROMISIL Armierungsmörtel.

Su vecchie pitture a dispersione o intonaci sintetici:

Rimuovere le pitture maladerenti, friabili o sfarinanti.

Applicare 1 mano preliminare di fondo d'impregnazione Imprägniergrund Tiefgrund SB* diluito al 30-50% con Diluente V40* o con White Spirit*. Dopo un essiccamento di almeno 3 giorni, ricoprire con CHROMISIL Armierungsmörtel.

Su pannelli EPS nuovi (sistema termoisolante per facciate):

Lavori preliminari secondo le nostre prescrizioni di applicazione. Applicare CHROMISIL Armierungsmörtel direttamente con la cazzuola, incassare il tessuto di armatura blu e tirarlo fortemente. Il giorno successivo applicare ancora uno strato di 1 mm e lisciare per coprire il tessuto.

Su rivestimenti di facciate in pannelli di cemento:

I giunti dei pannelli devono essere stuccati secondo le prescrizioni del fornitore e armati con le apposite fascette per giunti.

Ricoprire con CHROMISIL Armierungsmörtel.

Osservare le nostre speciali direttive per l'intonacatura di pannelli di fibrocemento!

MANO INTERMEDIA

per tutti i supporti summenzionati

Con fondo per intonaco CHROMISIL Putzgrund tintato nella tinta dell'intonaco di finitura successivo.

MANO DI FINITURA

per tutti i supporti summenzionati

Può essere verniciato con tutti gli intonaci per esterni CHROMISIL* o intonaci per interni POLYTON*, in funzione del campo d'applicazione e dell'aspetto desiderato.

* Osservare la relativa scheda tecnica

1.408 CHROMISIL Armierungsmörtel

Rivestimenti per facciate

Malte / Riempitivi / Stucchi / Vari

Istruzioni per lo smaltimento

Gettare solamente le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Consegnare i residui ad un'azienda di smaltimento qualificata o ad un punto di raccolta, oppure smaltirli secondo il codice rifiuti UE 101311 (rifiuti misti di costruzioni e demolizioni) previo indurimento.

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Edizione: gennaio 2017

Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.



AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
Telefono +41 / 41 469 67 00
Telefax +41 / 41 469 67 01
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch



veloce • sicuro • produttivo

www.herbol.ch