



Herbolux Wessco Aquagrund


Fondo, sottosmalto e vernice aderente, per interni e esterni, all'acqua

Descrizione prodotto

Mano di fondo e intermedia per legno, materiali a base di legno e supporti minerali, nonché vernice aderente su vecchie pitture e altri supporti critici. Anche come finitura opaca seta non esposta agli agenti atmosferici. Essiccamento rapido, molto riempitiva e facile da applicare. Buona carteggiabilità, sovraverniciabile con tutte le vernici Herbol a solvente o all'acqua.

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto	Mano di fondo e intermedia universale, all'acqua.
Tinte	Bianco, RAL 9010
Colorazione	Tramite Herbol-ColorService e servizio tintometrico di fabbrica (osservare la scheda BFS n. 25)
Brillantezza	Opaco seta, 15 GU 60° circa
Densità	1,35 kg/l circa (valore medio di bianco)
Composizione (secondo VdL-Associazione Industria Vernici, Germania)	Dispersione a base di acrilato puro, biossido di titanio, talco, gesso, acqua, glicoleteri, esteri, additivi.
Codice prodotto pitture e vernici	M-GP 01
Confezione	1 e 5 litri
Indicazioni di pericolo	Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one e miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.
Avvertenze importanti	Durante e dopo l'applicazione assicurare buona aerazione. Durante la spruzzatura: non respirare la nebbia di spruzzo. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Trattamenti quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con fiamma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata laddove possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare gli idonei mezzi di protezione individuale.



Descrizione prodotto (continua)

II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura. Mescolare bene il materiale prima dell'uso. Per applicare i prodotti si consigliano pennelli con setole sintetiche AQUAsynt Pro1950 (PEKA) o rullo Filt (ANZA).

In presenza di elevata umidità dell'aria e basse temperature, i rivestimenti idrodiluibili non aderiscono subito sufficientemente al supporto; con il prolungarsi dell'essiccamento però l'aderenza migliora sempre più.

Su alcuni tipi di legno, specialmente legno di latifoglie o legno ricco di nodi, applicando rivestimenti idrodiluibili possono prodursi scolorimenti da sostanze contenute nel legno. Queste sostanze, anche con rivestimento di fondo e intermedio già presenti, possono provocare scolorimenti nel nuovo rivestimento, talvolta non immediatamente visibili. Gli scolorimenti possono essere evitati applicando rivestimenti di fondo idonei a solvente. Per le vernici idrodiluibili si consiglia l'uso di speciali panni acchiappapolvere.

Consiglio da professionista:

Trascorso il tempo indicato è possibile sovraverniciare le vernici idrodiluibili. Tuttavia, più tempo passa (fino a 3 giorni) tra le varie mani, migliore sarà la sovraverniciatura e quindi il risultato finale.

Indicazioni per l'applicazione

Istruzioni per l'applicazione	A pennello, a rullo o a spruzzo
Diluyente	Non diluire per applicazione a pennello e a rullo. Per applicazione a spruzzo: se necessario con acqua, in funzione del sistema e dell'attrezzatura.
Temperatura di applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a + 5°C né superiore a 30°C, l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%.
Essiccamento (a 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria)	Fuori polvere dopo 1,5 ore circa, al tatto dopo 2 ore circa, mano successiva dopo 6 ore circa, perfettamente asciutto dopo 16 ore circa.
Resa	75-90 ml/m ² per mano
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua.
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

III. Ciclo di verniciatura

I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto verificarne accuratamente l'idoneità.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Requisiti generali del supporto	Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e privo di sostanze che possano compromettere l'aderenza, come grasso, cera o lucidanti. Esaminare le superfici da verniciare in merito all'idoneità e alla solidità per le mani successive. Non applicare Herbolux Wessco Aquagrund <u>su supporti metallici</u> esposti a ripetuta umidità per evitare la formazione di bollicine. Osservare le schede BFS n. 18 e 20.
--	--

Ciclo di verniciatura (continua)

Preparazione generale del supporto

Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, prodotti di corrosione e residui sfarinanti. Esaminare i vecchi rivestimenti in merito all'idoneità e alla solidità per le mani successive. Carteggiare fino al supporto solido le superfici di legno ingrigite e rovinate dagli agenti atmosferici e impregnare con il protettivo contro l'azzurramento Bläueschutzgrund BS* incolore. Procedere alla verniciatura come per il legno nuovo.

Pulire i vecchi rivestimenti solidi ed integri, quindi carteggiare per togliere il lucido. Carteggiare a umido le vecchie pitture acriliche oppure usare carta abrasiva speciale, p.es. SIA Siarex cut 1960. Più la grana è fine, p.es. 240-320, migliore sarà il risultato.

Riparare i punti difettosi e pretrattare i supporti. Eseguire una lieve carteggiatura intermedia dopo ogni mano. Dopo la mano di fondo, riparare eventuali punti difettosi in modo consono all'oggetto con stucchi idonei. All'esterno stuccare con Componex WR T* le crepe larghe e i giunti nelle bisellature.

Rimuovere completamente le vecchie pitture a olio per il pericolo della formazione di bollicine.

Ciclo di verniciatura raccomandato

All'esterno, su legno nuovo	1 x Bläueschutzgrund BS* o Wessco Tauchgrund 6001* 1 x Herbolux Wessco Aquagrund 1 x Wessco Acryl Seidenglanz* o Axryl Satin*
All'interno, su legno nuovo	2 x Herbolux Wessco Aquagrund 1 x Herbolux Wessco Aqua PU* brillante seta o opaco seta oppure 1 x Haftemail
All'esterno, su vecchie pitture sintetiche	1 x Herbolux Wessco Aquagrund 1 x Wessco Acryl Seidenglanz* o Acryl Satin*
All'interno, su vecchie pitture sintetiche	1 x Herbolux Wessco Aquagrund 1 x Herbolux Wessco Aqua PU* brillante seta o opaco seta oppure 1 x Haftemail*
Su supporti minerali	1 x Imprägniergrund* oder Multigrund SB* oppure 1 x Tiefgrund Aqua* 1 x Herbolux Wessco Aquagrund 1 x Wessco Acryl Seidenglanz* oder Acryl Satin*

* Osservare la relativa scheda tecnica aggiornata.

3.404 Herbolux Wessco Aquagrund

Vernici / Velature

Sottosmalti / Riempitivi a spruzzo

Istruzioni per lo smaltimento

Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente / l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Edizione: settembre 2016

Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.



Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
Telefono +41 / 41 469 67 00
Telefax +41 / 41 469 67 01
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

