



Schimmelschutz

Pittura di qualità per pareti interne con effetto preventivo antimuffa

I. Descrizione prodotto

Schimmelschutz è una vernice senza solventi, opaca e inodore per pareti interne. Il prodotto è particolarmente adatto per la pittura di pareti affette da muffa o per prevenire l'infestazione di muffa in stanze a rischio. La vernice secca raggiunge la classe di resistenza all'abrasione sul bagnato 3. Schimmelschutz ha un eccellente potere coprente ed è facile ed efficiente da applicare. Il grado definito di bianchezza fornisce la base per l'accuratezza della tinta attraverso l'Herbol Color Service.

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto	Pittura dispersione senza solventi
Tinte	Bianco
Colorazione	Migliaia di tinte pastello tramite Herbol-Color-Service
Densità	1,56 kg/l (valore medio)
Brillantezza	molto opaco
Resistenza all'abrasione umido (DIN Classe 3 EN 13300)	
Potere coprente (DIN EN 13300)	Classe 2, resa di 7 m ² /l o di 150 ml/m ²
Composizione (secondo VdL-Associazione Industria Vernici, Germania)	Dispersione di acetato di polivinile, biossido di titanio, ossido di zinco, caolino, calcite, estere di acido dicarbossolico, acqua, additivi, conservante, conservante per pellicola
Valore limite COV UE	Valore limite UE per questo prodotto (categoria del prodotto A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene <1g/l COV.
Codice prodotto pitture e vernici	M-DF 01
Confezione	2,5 l e 12,5 l
Prescrizioni di magazzinaggio e trasporto	ONU: Conservare in conformità alla normativa vigente. Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Osservare le istruzioni sull'etichetta.



Descrizione prodotto (continua)

Indicazioni di pericolo Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Conservare fuori della portata dei bambini. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Avvertenze importanti Contiene Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)-imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione. Può provocare una reazione allergica.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Durante e dopo l'applicazione assicurare buona aerazione. Durante la spruzzatura: Non respirare la nebbia di spruzzo. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per utenti professionisti.

II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3; Pittura e imbiancatura.

Indicazioni per l'applicazione

Istruzioni per l'applicazione A pennello, a rullo

Diluyente Non diluito per l'applicazione a pennello e a rullo, se necessario diluire con acqua.

Temperatura di applicazione Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a + 5°C né superiore a 30°C, l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%.

Essiccamento (a 20°C e 50% di umidità relativa dell'aria) Mano successiva dopo 3-4 ore, perfettamente asciutto dopo 2-3 giorni. Le temperature basse e l'elevata umidità dell'aria rallentano l'essiccamento.

Resa 150-220 ml/m²/ mano, in funzione della natura e del potere assorbente del supporto.

Pulizia attrezzi Immediatamente dopo l'uso con acqua

Magazzinaggio Si conserva circa 1 anno nelle latte originali ben chiuse, conservare in luogo asciutto e fresco, al riparo dal gelo.

III. Ciclo di verniciatura

I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto verificarne accuratamente l'idoneità.

Avvertenza importante

L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o vapore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Requisiti generali del supporto

Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, privo di efflorescenze, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sintetizzati e distaccanti.

Preparazione generale del supporto

Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, calamina e residui sfarinanti. Riparare punti difettosi, buchi e danni con stucchi di levigatura e per giunti, se necessario neutralizzare i rappezzi.

MANO DI FONDO

Intonaci a calce/cemento e intonaci di malta di cementizia CS II, CS III, CS IV (P II e P III):

A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2 - 4 settimane.
Verniciare gli intonaci solidi, stabili e ad assorbimento normale senza trattamento preliminare.
Sugli intonaci porosi, a forte assorbimento e friabili applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 2:1 parti in volume o con Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5-20 %.
Osservare la scheda BFS n. 10.

Intonaci a gesso (P IV e P V)

Applicare una mano di fondo con Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 2:1 parti in volume, o con Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 30% max.
Osservare la scheda BFS n. 10.

Pannelli di cartongesso

Applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 2:1 parti in volume o con Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5-20 %. Sui punti stuccati teneri e carteggiati, applicare il fondo intensamente, massaggiando bene.
Osservare la scheda BFS n. 12.

Calcestruzzo e calcestruzzo poroso all'interno

Applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 2:1 parti in volume o con Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5-30 %.
Osservare le schede BFS n. 8 e 11.

Pietra arenaria calcarea (solo mattoni paramano resistenti al gelo):

La muratura di pietra arenaria calcarea non deve presentare scolorimenti né inclusioni di diverso colore. Le connesure devono essere asciutte, compatte, prive di crepe, sali ed efflorescenze. Il rivestimento deve essere applicato non prima di tre mesi dal completamento della muratura a faccia vista.
Osservare la scheda BFS n. 2.
Applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 2:1 parti in volume o con Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5-30 %.

Vecchie pitture ancora solide (opache, a debole assorbimento), tappezzerie e superfici ruvide aderenti e verniciabili

Non occorre alcun trattamento preliminare particolare, applicare direttamente.
Rimuovere completamente le tappezzerie maladerenti e la carta fodera. Lavare la colla d'amido.

Vecchie pitture ancora solide (brillanti, non assorbenti)

Carteggiare e sgrassare le superfici.
Applicare una mano di fondo con Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5 % max.

Vecchie pitture a colla

Rimuoverle completamente. Applicare una mano di fondo con Tiefgrund Aqua*, diluito con acqua nella misura di 2:1 parti in volume o con Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5-30%.

MANO INTERMEDIA

Per tutti i supporti summenzionati

Sui supporti ricchi di contrasti, con forte o diverso potere assorbente, applicare anche una mano intermedia di Schimmelschutz, diluito in volume al 5% max. con acqua.

Ciclo di verniciatura (continua)

MANO DI FINITURA

Per tutti i supporti summenzionati Mano copiosa e uniforme con Schimmelschutz, diluito in volume al 5% max. con acqua.
Per evitare segni di ripresa applicare velocemente bagnato su bagnato.

* Osservare la relativa scheda tecnica.

2.112 Schimmelschutz

Pitture per pareti
Pitture dispersione

Istruzioni per lo smaltimento

Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

www.herbol.ch

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente / l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Edizione: Januar 2022
Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.



AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
Telefon +41 / 41 469 67 00
Telefax +41 / 41 469 67 01
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

