



## Wandspachtel Leicht

**Stucco a dispersione, pronto all'uso, per applicazione a mano e a spruzzo airless**

### I. Descrizione prodotto

Wandspachtel Leicht è uno stucco per superfici, pronto per l'uso, a base di dispersione sintetica per la stuccatura di grandi superfici irregolari e porose, come pareti e soffitti. Si distingue per alta resa e applicazione facile. Particolarmente adatto per l'utilizzo con il TNT per stuccatura.

**Inadatto** per l'applicazione in locali umidi.

### Descrizione prodotto

<b>Tipo di prodotto</b>	Stucco a dispersione per grandi superfici
<b>Tinte</b>	Bianco
<b>Densità</b>	1,5 kg/l (valore medio)
<b>Brillantezza</b>	Opaco
<b>Struttura</b>	Liscio
<b>Composizione (secondo VdL)</b>	Stirolacrilato, carbonato di calcio, acqua, glicoli, additivi, conservante
<b>Codice prodotto pitture e vernici</b>	M-DF 02
<b>Confezione</b>	18 kg
<b>Indicazioni di pericolo</b>	Per i dati rilevanti a livello di sicurezza e il contrassegno si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza attuale. Il contrassegno è riportato sull'etichetta del prodotto e vanno rispettate le rispettive segnalazioni.
<b>Avvertenze importanti</b>	Durante e dopo l'applicazione assicurare buona aerazione. Durante la spruzzatura: non respirare la nebbia di spruzzo. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Durante la carteggiatura indossare occhiali di protezione. L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o vapore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie.

## Descrizione prodotto (continua)

### II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura. A causa dei riempitivi naturali utilizzati sono possibili lievi differenze di colore.

**Avvertenza: Inadatto per l'applicazione in locali umidi.**

## Indicazioni per l'applicazione

<b>Istruzioni per l'applicazione</b>	Stuccare, spruzzare			
<b>Applicazione a spruzzo</b>	Tipo di apparecchiatura	Graco T-Max 405	Wagner HC 45 SSP	Wagner HC 55 SSP
	Ugello	TMX, 539-551	33/40	43/40
	Pressione materiale	fino a 220Bar	160 bar	180-200 bar
	Filtro pistola (mesh)	no	no	no
	Angolo di spruzzatura	40-80°		
<b>Diluyente</b>	Il prodotto è pronto all'uso. Per spruzzo applicare non diluito.			
<b>Temperatura di applicazione</b>	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a + 5°C né superiore a 30°C (supporto e aria), l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%.			
<b>Essiccamento (a 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria)</b>	Essiccamento leggero dopo 3-5 ore, indurito dopo 12-48 ore, in funzione dello spessore dello strato.			
<b>Spessore strato applicato</b>	Sono possibili strati spessi da 1 mm a 4 mm max. per mano. Può essere rasato a zero.			
<b>Resa</b>	1,2 kg/m <sup>2</sup> circa per mm di spessore dello strato			
<b>Pulizia attrezzi</b>	Immediatamente dopo l'uso con acqua			
<b>Magazzinaggio</b>	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 6 mesi. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.			

### III. Ciclo di verniciatura

I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto verificarne accuratamente l'idoneità.

## Ciclo di verniciatura

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

<b>Requisiti generali del supporto</b>	Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, nonché privo di efflorescenze, alghe, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti.
<b>Preparazione generale del supporto</b>	Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e residui sfarinanti. Riparare i danni evidenti del supporto con stucco per lisciare idoneo, se necessario neutralizzare i rappezzi.

### MANO DI FONDO

<b>Intonaci a calce/cemento e intonaci di malta cementizia CS II, CS III e CS IV (P II e P III), calcestruzzo e calcestruzzo poroso all'interno</b>	<p>A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2-4 settimane.</p> <p>Osservare le schede BFS n. 8, 10 e 11.</p> <p>Verniciare gli intonaci solidi, stabili e ad assorbimento normale senza trattamento preliminare.</p> <p>Sugli intonaci porosi, a forte assorbimento e friabili applicare una mano di fondo Hydrogrund*, diluito nella misura di 1:1 parti in volume con acqua.</p>
<b>Pitture a dispersione opache, rivestimenti opachi, intonaci sintetici e tessuti in fibra di vetro</b>	Non occorre alcun trattamento preliminare particolare, applicare direttamente.

## Ciclo di verniciatura (continua)

<b>Intonaci a gesso (P IV e P V)</b>	Applicare una mano di fondo Hydrogrund*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume o Zenit-Grund*, diluito con acqua nella misura del 5-30 %. Osservare la scheda BFS n. 10.		
<b>Altri supporti</b>	Livellare le punte	Raschiatura con stuccatura di preparazione	Resa per m <sup>2</sup> „Armatura anziché stuccatura multipla“
Tessuto di vetro fine			2,2 kg circa
Tessuto di vetro medio			4,0 kg circa
Tessuto di vetro grosso		x (eseguire una prova)	4,2 kg circa
Plastica a dispersione di media struttura	X		3,9 kg circa
Intonaci graffiati 1,5 mm	X		4,1 kg circa
Intonaci graffiati 2,5 mm	X	X	5,7 kg circa
Riempitivi a pennello			2,4 kg circa
Intonaci multicolore			4,2 kg circa
Intonaci frattazzati 2 mm	X		5,2 kg circa
Intonaci frattazzati 3 mm	X	X	6,7 kg circa
Calcestruzzo			2,2 kg circa
Fermacell			2,2 kg circa
Multicolor			2,2 kg circa

### MANO INTERMEDIA E DI FINITURA

#### per tutti i supporti summenzionati

##### Stuccatura:

Applicare Wandspachtel Leicht con cazzuola in acciaio inox e poi lisciare. A seconda della natura del supporto possono essere necessarie più mani. Eventualmente carteggiare a secco i punti stuccati oppure lisciare con frattazzo in spugna o gommaspugna idonei.

Quando asciutte, le superfici lisciate con Wandspachtel Leicht, possono essere tinteggiate con il fondo Hydrogrund\*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume. Anche prima dell'incollaggio di Herbotex-Glasfasergewebe\* è necessario applicare il fondo Hydrogrund\*, diluito con acqua nella misura di 1:1 parti in volume.

A seconda della sollecitazione richiesta e del grado di brillantezza, è possibile applicare tutte le pitture a dispersione per pareti\* e intonaci sintetici\*.

#### Applicazione di TNT per pittura

Se si usa il TNT per pittura e stuccatura KOBAL Microlith® Maler- und Spachtelvlies, applicare Wandspachtel Leicht in modo abbondante e in quantità sufficiente per 2-3 teli, rastrellare con cazzuola dentata in acciaio inox (4x6x4 mm) a 45°, inserire il TNT per pittura e spianare uniformemente con cazzuola in acciaio inox. Non spianare nei 5 cm circa del bordo verso il telo successivo. Inserire il successivo telo di TNT per pittura sovrapponendolo per una larghezza di 5 cm. In prossimità delle cuciture tagliare con cutter piccolo a doppio taglio, quindi spianare. Rimuovere lo stucco eccedente con un panno umido.

\* Osservare la relativa scheda tecnica aggiornata.

### **2.701 Wandspachtel Leicht**

Rivestimenti per pareti  
Stucchi / Riempitivi

#### **Istruzioni per lo smaltimento**

Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

[www.herbol.ch](http://www.herbol.ch)

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Edizione: dicembre 2016

Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.



Akzo Nobel Coatings AG  
Industriestrasse 17a  
CH-6203 Sempach Station  
Telefono +41 / 41 469 67 00  
Telefax +41 / 41 469 67 01  
E-mail [info@herbol.ch](mailto:info@herbol.ch)  
[www.herbol.ch](http://www.herbol.ch)

