



Fondo murale pigmentato, all'acqua, per interni

IMPIEGO

Per tutti i supporti murali in interni

PROPRIETA'

- Ottimo potere isolante e uniformante dell'assorbimento dei supporti
- Favorisce l'adesione e la copertura delle finiture
- Colorabile
- Opaco

CARATTERISTICHE

Composizione: a base di resine acriliche in emulsione acquosa.

Densità: ca. 1,36 kg/l

Parametri fisici secondo EN 13300:

- | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| ▪ Granulometria | S ₁ fine | (< 100 µm) |
| ▪ Aspetto | G ₃ opaco | (< 10 GU 85°) (ca. 2,5) |

Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. A/g: 30 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Colori: Bianco=Base DU1 e tinte disponibili su macchina colorimetrica

Confezioni: 2,5 – 12,5 l

Conservazione: conservare il prodotto nelle confezioni originali, ben chiuse e in ambiente asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

MESSA IN OPERA

Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo (airless).

Diluizione: circa 10-20% con acqua.

Condizioni d'applicazione: l'applicazione e l'essiccazione devono avvenire in condizioni di temperatura comprese tra +5°C e +30°C e con umidità relativa inferiore all'85%

Consumo teorico: da 90-110 ml/m² per mano.

Resa pratica: circa 9-11 m²/l. La resa può variare in funzione delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti.

Essiccazione (a 23°C e 50% di UR):

- Secco al tatto: 1-2 ore
- Sovraverniciabile: dopo 6 ore con Classic Grund
dopo 12 ore con altro prodotto

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto.

Supporti: i supporti devono essere sani, puliti, asciutti e privi di efflorescenze saline, muffe, alghe o funghi. Non dovranno essere sfarinanti o presentare parti in distacco.

Per la pulizia delle superfici contaminate da microrganismi utilizzare Fungimos.

Preparazione dei supporti: pulire i supporti e consolidare quelli sfarinanti. Riparare i difetti superficiali con l'applicazione di adeguati prodotti della linea Polyfilla Pro. Non applicare il prodotto su intonaci nuovi per almeno 4 settimane.

Superfici nuove e molto assorbenti:

- Applicare Classic Grund a pennello / rullo diluito al 20% max con acqua.
- A completa essiccazione, completare il ciclo con una finitura idonea della gamma per interni Herbol.

CLASSIC GRUND

Intonaci, cartongesso e rasature a gesso irregolari: uniformare le superfici rasandole con POLYFILLA PRO E200, attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco; applicare come fondo una mano di CLASSIC GRUND diluito massimo al 20% in volume con acqua, nel colore corrispondente al colore della finitura

Raccomandazioni:

Classic Grund va applicato su supporti perfettamente asciutti, stagionati e compatti.

Non applicare su fondi sfarinanti né su rasanti poveri, per i quali occorre impiegare come fondo MULTIGRUND SB. Evitare di applicare il prodotto su superfici compatte e a film chiuso, non assorbenti.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Herbol è un marchio di:

AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e

SEDE AMMINISTRATIVA:

Via Pietro Nenni, 14

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)

Tel. 0331 916611



www.herbol.it
servizio.clienti@akzonobel.com

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.