



Metaalspray Interieur



1. Productomschrijving

Matte lak(Spray) op **waterbasis** speciaal voor metalen meubels, deuren, trapleuningen en andere metalen oppervlakken binnenshuis.

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen. Multi-ondergrond. Speciaal voor metalen meubels, deuren, trapleuningen en andere metalen oppervlakken binnenshuis. Geschikt voor keukens en badkamer: vochtbestendig.

Eigenschappen

- ✓ Gemakkelijk aan te brengen
- ✓ Sneldrogend: droog na 1 uur
- ✓ Watergedragen: verkleurt niet
- ✓ Geurarm

Aspect

Mat

Kleuren en verpakkingen

0,4 L : Wit, Anthraciet, Zwart

2. Voorbereiding ondergrond

- Verwijder loszittende verf en oppervlakkige roestplekken en/of sporen van oxidatie met een staalborstel of schuurpapier
- Maak het oppervlak schoon, stof- en vetvrij met synthetische thinner of spuit Hammerite Metaalontvetter op het te behandelen oppervlak. Laat Hammerite Metaalontvetter niet uitdrogen. Reinig het oppervlak en veeg schoon met een vochtige doek of spons. Daarna met een schone doek of spons afwassen met voldoende water zodat er geen resten achterblijven van de Hammerite metaalontvetter.
- Schuur het oppervlak licht op en verwijder het schuurstof met een doek
- Hardnekkige roestplekken zoveel mogelijk verwijderen en behandelen met Hammerite Nr. 1 Anti-roestprimer
- Non-ferro metalen (zink, aluminium, koper, gegalvaniseerd metaal,...) voorbehandelen met Hammerite Non Ferro Metaal Primer

3. Verwerking van het product

Toepassing

- Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Omgeving goed afdekken i.v.m. spuitnevel.
- De spuitbus gedurende 2 minuten goed schudden.
- Spuit op een afstand van 25-30 cm van het oppervlak.
- 2 tot 3 dunne lagen aan brengen, die elkaar kruisen, met minimaal 10 minuten tussen.

Na gebruik

- Het behandelde metalen oppervlak minimaal 24 uur laten drogen voor ingebruikname.
- Na gebruik verfspatten uitsluitend reinigen met water en zeep.
- De spuitbus vrij van vorst en direct zonlicht bewaren.

Rendement

1 m²/400ML

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 10 minuten

4. Reiniging en bewaring

Reiniging

Gereedschap en spatten uitsluitend reinigen met water en zeep.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Bewaring

De spuitbus vrij van vorst en direct zonlicht bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 15-juni 2026, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)800.32.000

www.hammerite.be