



Radiatorlak



1. Productomschrijving

Decoratieve roestwerende lak op **waterbasis** speciaal voor radiatoren en warmwaterleidingen.

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen. Speciaal voor radiatoren en warmwaterleidingen. Geschikt voor keuken en badkamer: vochtbestendig.

Eigenschappen

- ✓ Perfecte dekking, krasvast
- ✓ Hittebestendig
- ✓ Roestwerend
- ✓ Watergedragen: verkleurt niet
- ✓ Geurarm en gemakkelijk aan te brengen
- ✓ Geschikt voor keuken en badkamer: vochtbestendig

Aspect

Lichte zijdeglans

Kleuren en verpakkingen

0,75 L : Wit, RAL 9001, RAL 9010 - 0,25 L: Wit

2. Voorbereiding ondergrond

- Zorg dat de radiator volledig is afgekoeld alvorens te beginnen
- Verwijder loszittende verf en oppervlakkige roestplekken en/of sporen van oxidatie met een staalborstel of schuurpapier
- Maak het oppervlak schoon, stof- en vetvrij met synthetische thinner of spuit Hammerite Metaalontvetter op het te behandelen oppervlak. Laat Hammerite Metaalontvetter niet uitdrogen. Reinig het oppervlak en veeg schoon met een vochtige doek of spons. Daarna met een schone doek of spons afwassen met voldoende water zodat er geen resten achterblijven van de Hammerite metaalontvetter.
- Schuur het oppervlak licht op en verwijder het schuurstof met een doek
- Hardnekkige roestplekken zoveel mogelijk verwijderen en behandelen met Hammerite Nr. 1 Antiroestprimer
- Non-ferro metalen (zink, aluminium, koper, gegalvaniseerd metaal,...) voorbehandelen met Hammerite Non Ferro Metaal Primer

3. Verwerking van het product

Toepassing

- Voor gebruik de verf minimaal 2 minuten goed oproeren.
- Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
- Gebruiksklaar product.
- Breng 1 à 2 lagen Hammerite Radiatorlak aan met borstel of rol.
- Zorg ervoor dat alle randen en hoeken voldoende bedekt zijn.
- Een volgende laag aanbrengen na minimaal 12 uur.

Na gebruik

- Radiator minimaal 24 uur laten drogen. Bij eerste gebruik de radiator geleidelijk op temperatuur brengen.
- Na gebruik gereedschap en verfspatten uitsluitend reinigen met water.
- Blik goed hersluiten en vrij van vorst en direct zonlicht bewaren.

Rendement

9 m²/L/Laag

Droogtijd

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar: 12 uur

4. Reiniging en bewaring

Reiniging

Gereedschap en spatten uitsluitend reinigen met water.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Bewaring

Blik goed hersluiten en vrij van vorst en direct zonlicht bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 11 juni 2026, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)800.32.000

www.hammerite.be