



HECHTPRIMER

Hammerite Hechtprimer is een watergedragen primer voor uitstekende hechting op geschilderd metaal, zink, aluminium, gegalvaniseerd metaal, koper, chroom, roestvrijstaal en messing.

- **Sneldrogend**
- **Geurarm**



TOEPASSING

Ondergrond	Diverse non-ferro ondergronden
Toepassing	Binnen en buiten

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog	30-60 minuten
Overschilderbaar	Na 2 uur
Schuurbaar	Na 2 uur
Glansgraad	mat
Rendement	16 m ² per liter
Duurzaamheid	n.v.t.
Kleur	Rood en lichtgrijs
Houdbaarheid	Minimaal 2 jaar in gesloten verpakking
Verpakking	250ml en 750 ml Rood, 500 ml Lichtgrijs
Min. gebruikerstemperatuur	10°C





GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

- Roestige ondergronden schuren met grof schuurpapier. Dan schoonmaken met Hammerite Metaalontvetter. De ondergrond moet droog zijn, en vrij van loszittende roest, verontreiniging, vet en zand.
- Geschilderde ondergronden schoonmaken met Hammerite Metaalontvetter en mat schuren om hechting te krijgen
- Ondergrond schoonwassen met schoon water.
- Loszittende verflagen of roest verwijderen met een staalborstel of schuurpapier.

Verwerking blik

- Verwerkingstemperatuur tussen 10°C en 30°C.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Onverdund aanbrengen met een kwast of mohair lakroller.
- Voor optimale hechting Hammerite Hechtprimer in 1 dunne laag aanbrengen.
- Aflakken met Hammerite lakken na 2 - 3 uur droging.

Na gebruik

- Zoveel mogelijk verf van de kast of roller terug in de verpakking doen, voordat u deze gaat schoonmaken met warm water.
- Vorstvrij bewaren.
- Lege verpakkingen en verfsten afvoeren als chemisch afval.