

INCALEX TOQUE SUBLIME

Paredes Perfectas

- Nivelación perfecta
- Cubritivo superior
- Alta lavabilidad



Incalex Toque Sublime es una pintura interior lavable de excelente calidad, formulada a partir de minerales micronizados que otorgan a las paredes una terminación perfecta dejándolas más lisas y suaves que nunca.

Incalex Toque Sublime es un acabado duradero de excelente nivelación y alta lavabilidad, Posee alto poder cubriente y es resistente a los hongos. Es de fácil aplicación y rápido secado.

Está especialmente indicado para la decoración y protección de paredes de enduido, yeso, ladrillo, paneles acústicos, hardboard.

Disponible en terminación mate y semi mate.

 <p>Empleo Paredes interiores.</p>	 <p>Terminación Mate y Semi mate cubriente.</p>	 <p>Presentaciones 1, 4 y 20 litros.</p>
 <p>Rendimiento 8 a 12 m² por litro y por mano.*</p>	 <p>Manos Dos.</p>	 <p>Secado Secado al tacto: 1 hora. Repintado: 2 a 3 horas. **</p>
 <p>Aplicación Pincel, rodillo o pistola air-less. No usar rodillo de poliuretano para evitar formación de espuma.</p>	 <p>Dilución y limpieza Agua.</p>	 <p>Tasa de dilución Pincel o rodillo: máximo 10%. Pistola air-less: máximo 20%.</p>

* El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y textura de la superficie a pintar.

** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Incalex Toque Sublime está disponible en blanco e integra el sistema Inca Color Service por lo que se puede obtener en toda la gama de colores de la Colección de Colores de Inca. Para algunos colores Base T y F aplicar una mano de Optimizador de Color y al menos tres manos del color seleccionado.

También pueden obtenerse colores mediante el agregado de Incatone (hasta 30 cm³ por litro).

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido y grasitud.

Si existieran colonias de hongos proceder de la siguiente manera: 1) cepillar con una solución de agua y detergente; 2) enjuagar; 3) aplicar una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando un cepillo; 4) enjuagar cuidadosamente y dejar secar. Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

USO DE FONDOS

El uso de Enduido Incaplast, previo a la aplicación de este producto, realzará sus propiedades.

REVOQUE NUEVO: si la superficie está firme, no requiere fondo ya que **Incalex Toque Sublime** es autosellante.

YESO: aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca.

SUPERFICIES ENDUIDAS: eliminar todo el polvillo remanente del lijado. Si no es posible, aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca. Se recomienda el uso de Fijador - Sellador al agua Inca para mejorar el rendimiento y terminación de la pintura.

PINTURA EN BUEN ESTADO: si resiste al tirón de una cinta adhesiva ancha firmemente pegada a la superficie, aplicar directamente **Incalex Toque Sublime**. Si la pintura existente fuera brillante o semimate, lijar para dejarla completamente mate.

PINTURA EN MAL ESTADO: remover la pintura con los medios mecánicos usuales (espátulas, cepillos, lijas, etc.). Si la superficie queda pulverulenta aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca.

SUPERFICIES CON CAL: si no puede ser removida, aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás Inca.

METALES: en caso que sea necesario el pintado de metales se requieren dos manos de Cromox o Fondo Antióxido Sintético.

MADERAS: en caso de que se desee aplicar sobre madera porosa se requieren una o dos manos de Fondo Blanco Inca. Si la madera es lisa, aplicar previamente una mano de Fijador - Sellador al agua Inca.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5°C ni con humedad relativa mayor al 85%.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.

NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta información como en otra literatura técnica o consulta específica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com