

Topspeed

Additifs

01/01/2020

L1.08.04

DESCRIPTION

Accélérateur spécial pour accroître le temps de séchage et renforcer la dureté du système peinture. Convient pour les réparations locales et la réparation des panneaux.


Pour utilisation avec :

- 2K HS Extra Clear
- 2K Topcoat
- Topcoat HS 420

2K HS EXTRA CLEAR / 2K TOPCOAT

Rapport de mélange RTS 2K HS Extra Clear / 2K Topcoat (500 ml)


1-3 bouchons de Topspeed



TOPCOAT HS 420

Rapport de mélange

- 5 Topcoat HS 420
- 2 HS Hardener 420
- 1 Topspeed



Mixing stick N

APPLICATION TECHNIQUE

Application

Appliquer les produits comme d'habitude en suivant les recommandations de la fiche technique du produit concerné.



Drying



		20°C	60°C
2K HS Extra Clear	Hors poussière	15 min	5 min
	Manipulable	2,5 hrs	12 min
2K Topcoat	Hors poussière	15 min	5 min
	Manipulable	2,5 hrs	12 min
Topcoat HS 420	Hors poussière	40 min	10 min
	Manipulable	6 hrs	20 min

Topspeed

Additifs

01/01/2020

L1.08.04

Stockage	Éviter les changements importants de température et les importants niveaux d'humidité.
-----------------	--

Durée de vie	4 ans à 20°C
---------------------	--------------

Akzo Nobel Car Refinishes	Akzo Nobel Car Refinishes
Autolakken Nederland	Luchthavenlaan 33
Postbus 3	1800 Vilvoorde
2170 BA Sassenheim	Tel. +32 (0)2 255 88 50
Tel: +31 713083333	
Internet: www.lesonal.nl	Internet : www.lesonal.be
Réservé exclusivement à l'usage professionnel :	
<p>NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.</p> <p>Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.</p> <p>Siège social : Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com</p>	