

Bodyfiller Universal

Mastics


01/01/2020

L3.02.03

DESCRIPTION

Mastic polyester universel à deux composants pour boucher les fissures et d'autres imperfections de la carrosserie des voitures en acier, en acier galvanisé et en aluminium. Facile à appliquer et à poncer, même après une nuit de séchage.

Proportion de mélange



100 Body Filler Universal
2 Body Filler Hardener

Technique d'application



Temps d'application
3 - 4 minutes à 20 °C

Séchage



15-20 minutes à 20 °C

Étape de ponçage finale pour le mastic



P120 - P220

Étape de ponçage finale pour les bords fins



P400-P500

Recouvrable



Recouvrable avec n'importe quel primaire/apprêt Lesonal
Sauf les produits à base d'eau.

Protection



Utiliser une protection respiratoire adaptée
AkzoNobel Car Refinishes recommande l'utilisation d'un respirateur à adduction d'air.

Lire la totalité de la fiche technique pour les renseignements détaillés sur le produit.

Bodyfiller Universal

Mastics

01/01/2020

L3.02.03

DESCRIPTION

Mastic polyester universel à deux composants pour boucher les fissures et d'autres imperfections de la carrosserie des voitures. Facile à appliquer et à poncer, même après une nuit de

PRODUIT ET ACCESSOIRES

Produit	Bodyfiller Universal		
Durcisseur	BPO Paste		
Base chimique	Body Filler Universal Body Filler Hardener	Résines polyester Péroxyde organique	

METHODE D'UTILISATION

Support	Acier Acier galvanisé Aluminium Stratifiés polyester		
	Remarque : Il est recommandé d'appliquer d'abord une couche de primaire Lesonal 2K Epoxy Primer pour une résistance optimale à la corrosion <u>Ne pas appliquer sur 1K Etch Primer ou des produits similaires</u>		

Préparation du support	Nettoyer soigneusement la surface avec Lesonal Degreaser. Poncer à sec au P120. Dégraisser avec Lesonal Degreaser.		
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Rapport de mélange	100	Bodyfiller Universal	
	2	BPO Paste	

Durée de conservation en pot	Après avoir mélangé, utiliser dans les 3-4 minutes à 20 °C		
-------------------------------------	------------------------------------------------------------	--	--

Matériel de nettoyage	Utiliser les diluants Multi ou un diluant nitrocellulosique.		
------------------------------	--------------------------------------------------------------	--	--

Temps de séchage	Laisser sécher avant le ponçage	à 20° C	à 40° C
		20 min.	10 min.

Éviter les températures de séchage supérieures à 70° C.

Bodyfiller Universal

Mastics

01/01/2020

L3.02.03

Grains recommandés pour le papier à poncer	Ponçage à sec	Ponçage initial P220	Ponçage final P320
Recouvrabilité	Lesonal 1K Primer Filler (RTS) Lesonal 2K HS Primer Filler Lesonal 2K Filler 540 (RTS) Lesonal 2K High Build Filler Lesonal 2K Epoxy Primer UV Filler (aerosol) Lesonal 1K Etch Primer (RTS)		
Stockage du produit	Eviter les fluctuations extrêmes de températures et les niveaux d'humidité élevés		
Durée de vie	1 an à 20°C		
COV	2004/42/IIB(b)(250)120 La valeur limite en COV de l'UE pour ce produit (catégorie de produit : IIB.b) sous forme prête à l'emploi est de max. 250 g/litre. La teneur en COV de ce produit sous forme prête à l'emploi est de 120 g/litre maximum.		

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.lesonal.nl	Internet: www.lesonal.be

Réservé exclusivement à l'usage professionnel :

NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées AkzoNobel ou dont AkzoNobel possède la licence.

Siège social : Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com

Bodyfiller Universal

Mastics

01/01/2020

L3.02.03