

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.



**Vysoká ochrana**



**Zlepšuje prínavosť vrchných náterov**



**Ochrana proti hubám spôsobujúcim zmodreniu dreva**



### INFORMÁCIE O PRODUKTE

<p><b>Popis výrobku</b></p>	<p>Luxol Impregnácia je impregnačný náter čiže napúšťadlo, ktoré sa vzhľadom k fungicídny komponentom používa najmä v exteriéri pre ochranu dreva proti hubám spôsobujúcim zamodranie. Penetruje do hĺbky a dlhodobo chráni drevo. Zlepšuje prínavosť náteru. Vyrovnáva savosť podkladu a optimalizuje štruktúru natieraného materiálu pre nanášanie ďalšej vrstvy vrchného náteru, napr lazúry, laku alebo farby. Nie je určený pre použitie na drevo v priamom styku s pôdou a vodou (vodné a morské prostredie).</p>
<p><b>Vlastnosti náterového filmu</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Výsledný vzhľad:</b> Žiadny, hĺbková penetrácia</li> <li>• <b>Určenie:</b> Pre vonkajšie použitie</li> <li>• <b>Odolnosť proti pôsobeniu vody:</b> Pre použitie v miestach, kde je drevo vystavené zvýšenej vlhkosti, znižuje nasiakavosť dreva</li> <li>• <b>Ostatné:</b> Ochrana proti hubám a zamodraníu</li> </ul>
<p><b>Teoretická výdatnosť</b></p>	<p>7-11 m<sup>2</sup>/liter v jednej vrstve (pre impregnáciu 7-11 m<sup>2</sup>/lv jednej vrstve, pre biocídny účinok 3-5 m<sup>2</sup> / l v dvoch vrstvách). Odporúčané dávkovanie pre dosiahnutie biocídneho účinku je 180-220 ml/m<sup>2</sup> dreva (nanášanie štetcom alebo máčaním).</p>
<p><b>Počet vrstiev</b></p>	<p>Impregnácia: 1 vrstva, pre dosiahnutie biocídneho účinku: 2 vrstvy</p>
<p><b>Zasychanie</b></p>	<p>Interval medzi nátermi 24 hodín, vrstvu zotrieť po 15 minútach.</p> <p><i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i></p>

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

<b>Farebné odtiene</b>	<i>Bezfarebný</i>
<b>Balenie</b>	<i>0,75l, 2,5l, 5l a 10l</i> Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
<b>VOC</b>	Výrobok nepodlieha žiadnej kategórii VOC.
<b>Základní zloženie</b>	Na báze rozpúšťadiel.
<b>Hustota</b>	0,82 g/cm <sup>3</sup>
<b>Riedidlo</b>	Neriedi sa.
<b>Doba použiteľnosti</b>	2 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
<b>Certifikáty</b>	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

### POUŽITIE VÝROBKU

<b>Príprava výrobku</b>	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, neriedte.
<b>Príprava podkladu</b>	Nanášajte na suchý, očistený povrch štetcom alebo máčaním.  <i>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu</i> <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i>
<b>Natieranie</b>	<p>Nevsiaknutý zvyšok LUXOL IMPREGNÁCIA zotrite po 15 minútach od nanesenia . Pre impregnáciu povrchu stačí jedna vrstva , pre dosiahnutie aktívnej biocídnej ochrany odporúčame naniesť dve vrstvy v intervale 24 hodín . Náter aplikujte za stáleho a suchého počasia pri teplotách 5-30 ° C. Drevo vystavené poveternostným vplyvom je nutné ďalej ošetriť napríklad tenkovrstvou lazúrou LUXOL ORIGINÁL , laky LUXOL alebo kryciami farbami na drevo ako napr LUXOL ZÁKLADNÁ FARBA NA OKNÁ alebo LUXOL FARBA NA OKNÁ .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri vonkajšom použití prikryte zem plastovou fóliou .</li> <li>• V prípade možného nebezpečenstva je nutné , aby pred aplikáciou podľa typu vykonávanej činnosti boli použité vhodné osobné ochranné pomôcky ( rukavice , ochranná zástera , ochranné okuliare , ochrana dýchania ) a zaistené dôkladné vetranie .</li> </ul> <p><b>Upozornenie :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Používajte biocídne výrobky bezpečne . Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku .</b></li> <li>• Kvapalnú konzervačnú prípravok na ochranu dreva - účinná látka : 7,5 g / kg 3 - jódprop - 2 - yn - 1 - yl - N - butylkarbamát , 2,4 g / kg propikonazol ( ISO ) .</li> <li>• Číslo povolenia : CT - 2012-0020</li> </ul>

# TECHNICKÝ LIST

## LUXOL IMPREGNACE

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odporúčané dávkovanie pre aplikáciu ako konzervačný prípravok pre drevo ( PT 8 ) 146-178 g/m<sup>2</sup> . Odporúčaný interval medzi jednotlivými nátermi 24 hodín . Časové obdobie potrebné pre biocídny účinok : 24 hodín / 1 náter ( doba schnutia jedného náteru ) .</li> <li>• Priame alebo nepriame nepriaznivé vedľajšie účinky nie sú známe .</li> </ul>
<b>Čistenie maliarskeho náradia</b>	Bežným syntetickým riedidlom

### ĎALŠIE INFORMÁCIE

<b>Skladovanie a preprava</b>	<p>Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 24 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C.</p> <p><i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i></p>
<b>Bezpečnostné zásady</b>	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku
<b>Doplňkové informácie</b>	<p>Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p> <p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.</p> <p>Vyhradujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
<b>Dátum aktualizácie</b>	Január 2015