

# Artitude Peinture Murale Extra Mat



## Déscription

Peinture acrylique extra mate de haute qualité. En phase aqueuse. En machine à teinter.

### Domaine d'application

Pour murs et plafonds. Intérieur.

### Caractéristiques

N'éclabousse pas. Application aisée. Pas de raccords. Bon pouvoir couvrant. Isole les tâches de suie, la nicotine et les auréoles d'eau. Teintes stables. Très bonne lavabilité et ne lustre pas au lavage.

### Aspect

Extra mate.

### Teintes

En machine à teinter. Voir collection Artitude.

Artitude Primer Peinture Murale est aussi disponible en machine à teinter.

### Emballage

1l, 2,5l, 5l, 10l

3 bases: Base White, Base Medium et Base Clear.

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

### Rendement

10 m<sup>2</sup>/l par couche

### Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 6 h.

Taches tenaces (suie, nicotine, ...): n'appliquer la 2ième couche qu'après 24 h.

## Supports / Application

*Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre.*

### Préparation nouveaux supports

- *Plafonnage, plaques de carton-plâtre, papier peint, fibre de verre.*  
D'abord égrener la surface et dépoussiérer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer.  
Appliquer 1 couche d' Artitude Primer Peinture Murale. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Levis Isoprim au lieu de Artitude Primer Peinture Murale.
- *Cimentage, briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton.*  
Dépoussiérer la surface. Si la surface est poudreuse, appliquer 1 couche de Levis Isoprim.  
Autrement, appliquez 1 couche d'Artitude Primer Peinture Murale.

### Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes ou en cas de taches de suie, d'humidité et de nicotine: appliquer 1 couche de Levis Isoprim.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

### Finition

Appliquer 2 couches d' Artitude Peinture Murale Extra Mat.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

### Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014 , annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)