EXPERT

Lak Bois Extérieur Séchage Rapide Satin Mix

Description

Laque acrylique satinée de qualité en phase aqueuse. En machine à teinter.

Domaine d’application

Applicable sur bois et dérivés, ainsi que sur les métaux ferreux et non-ferreux et matériaux synthétiques durs. Idéal pour portes et fenêtres.
Spécialement conçu pour l’extérieur, mais également applicable à l’intérieur.

Caractéristiques

S'applique facilement, faible en odeur. Rapidement recouvrable : 2 couches en 1 jour.
Très bon pouvoir couvrant. Pour un résultat final parfaitement lisse et uniforme.
Bonne stabilité des couleurs et du niveau de brillance. Respirant et lavable.

Aspect

Satin

Teintes

En machine à teinter.
Aussi disponible en blanc, noir et marron.

Emballage

0,5l, 1l, 2,5l

Mode d’emploi

Bien remuer avant l’emploi. Brosse et rouleau laquer. Prêt à l’emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils à l'eau chaude et savon.

Rendement

12 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.
Recouvrable: 6 h.

Supports / Application

Bois et dérivés, métaux ferreux, métaux non ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé).

Préparation nouveaux supports

- *Bois et dérivés*

  Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
  Bois courants (par ex. pin, sapin, méranti, chêne…): dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Dégraisser le bois saignant (par ex. afzélia, merbau,...) à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Ensuite poncer légèrement le bois (grain P180-P220) et dépoussiérer.
  Appliquer 1 couche Levis Expert Primer Bois Extérieur.
  Après séchage, poncer et dépoussiérer.

- *Métaux ferreux (fer, acier, …) extérieur*

  Eliminer les éventuelles traces de rouille (poncer, brosse métallique). Brosser, dépoussiérer et dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Appliquer 1 à 2 couches de Hammerite No.1 Antirouille Primer ou Hammerite Minium. Après séchage, poncer légèrement et dépoussiérer.

- *Métaux non ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé)*

  Eliminer les oxydations à la brosse métallique, à l'éponge à récurer ou au papier à poncer. Brosser, dépoussiérer et dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Poncer légèrement et dépoussiérer.
  Appliquer 1 couche de Levis Expert Special Primer Extérieur. Après séchage, poncer et dépoussiérer.

- *PVC*

  Laver/dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Poncer légèrement et dépoussiérer.
  Appliquer 1 couche de Levis Expert Special Primer Extérieur. Après séchage, poncer et dépoussiérer.

Préparation rénovation

- Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.
- Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches. Dégraisser ensuite au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux, poncer et dépoussiérer.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Bois humide (qui se caractérise par l'écaillage de la peinture et la formation de cloques): solutionner le problème d'infiltration et laisser sécher le bois avant de le peindre.
- En cas d'oxydation, brosser avec une brosse dure, ou poncer avec une éponge à récurer ou du papier à poncer et dépoussiérer.
- Rouille : éliminez aussi toutes les couches de peinture endommagées et les couches qui recouvrent la rouille.
- Extérieur: Poncer au papier à poncer à gros grains puis fins le bois grisaillé par les rayons UV jusqu'à l'obtention d'un bois sain.
- Extérieur: Pourriture du bois: traiter le bois attaqué avec un produit approprié de Xyladecor. Remplacer les parties dégradées par du nouveau bois ou réparation à l'aide d'un produit Polyfilla adéquat.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir nouveaux supports).

Finition

Appliquer 3 couches de Levis Expert Lak Bois Extérieur Séchage Rapide Satin Mix.
Poncer légèrement entre 2 couches (papier à poncer grain P240).

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 130 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-6-2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info

AkzoNobel