



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis simply refresh haute température



Description

Peinture mate de qualité résistante à la chaleur à **base de solvant**, applicable sans primer. Résiste à 600 °C. Conçue spécialement pour les barbecues, poêles, chaudières, feux ouverts, tuyaux en métal ferreux ou non ferreux, le verre... Ne nécessite pas de primaire.

Domaine d'application

Spécialement conçue pour les barbecues, poêles, chaudières, feux ouverts, tuyaux en métal ferreux ou non ferreux, le verre... Convient aussi pour les blocs-moteur.
A l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques

Facile à appliquer. Contient un agent antirouille. Résiste jusqu'à 600°C. Le durcissement définitif de la peinture sera obtenu lors de la première chauffe.

Aspect

Mat

Teintes

Noir (Simply Black)

Emballages

0,25l

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer à la brosse. Appliquer par des températures entre 10°C et 25 °C. Ne pas appliquer par temps humide. Nettoyage des outils au white spirit.

Rendement

±12 m²/l/couche 0,25L = ± 3 m² par couche

Temps de séchage

Hors poussière: après 6 h. Appliquer la deuxième couche de 12 à 24 heures après la première.

Supports / Application

Metaux ferreux et non ferreux, verre,...

Préparation

Une bonne préparation est indispensable pour une bonne adhérence de la peinture.

La surface doit être complètement froide. Ensuite, nettoyez, éliminez l'ancienne peinture si elle adhère mal et poncez les pièces non adhérentes et la rouille. Dégraissez soigneusement. Poncez soigneusement et dépoussiérez.

- Des surfaces non traitées : nettoyez soigneusement et dégraissez, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone.
- Éliminez la peinture ancienne qui adhère mal par ponçage. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Métal rouillé: éliminez la rouille.
- Avant de commencer à peindre: poncez soigneusement (grain P180-P240) et dépoussiérez.

Finition

Appliquer 2 couches de Levis Simply Refresh Haute Température. Laisser sécher 12 à max 24 heures entre chaque couche.

Conseils supplémentaires

Lors de la première utilisation, après au moins 48 heures, faire augmenter la température progressivement.

Le durcissement définitif de la peinture sera obtenu lors de la première chauffe.

Levis Simply Refresh Haute Température n'est pas recouvrable dans les 6 mois suivant l'application.

Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.

Teneur en COV

Ce produit contient aux max. 350 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/i): 500 g/l (2010).

Stockage

Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'abri du gel. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Bien refermer l'emballage après usage.

La présente notice, datée 9-8-2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info