



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis Peinture Haute Température (Spray)



Description

Peinture de qualité résistante à la chaleur, en phase solvant. Spray. Pour les barbecues, poêle à chauffage, feu ouvert en métaux ferreux et non ferreux, verre... Ne nécessite pas de primaire. Résiste jusqu'à 600°C. Version blanche, résistante jusqu'à 300°C. Disponible en 3 couleurs prêtes à l'emploi.

Domaine d'application

Spécialement conçue pour les barbecues, poêles, chaudières, feux ouverts, conduites, ... Convient aussi pour les blocs moteurs. Pour métaux ferreux et non ferreux, verre... A l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques

Facile à appliquer. Contient un agent antirouille. Résiste jusqu'à 600°C. Version blanche, résistante jusqu'à 300°C.

La durcissement définitif de la peinture sera obtenu lors de la première chauffe.

Aspect

Satin

Teintes

3 couleurs prêtes à l'emploi.

Emballage

0,4l

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Agiter 2 à 3 minutes avant emploi. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils au white spirit.

Rendement

± 5 m²/l/couche

Temps de séchage

Recouvrable à l'aide du même produit après 10 minutes.

Supports / Application

Metaux ferreux et non ferreux, verre,...

Préparation

Une bonne préparation est nécessaire afin de garantir l'adhérence correcte de la peinture. La surface doit être complètement froide. Ensuite, nettoyez, éliminez la peinture ancienne et la rouille. Dégraissez soigneusement. Poncez légèrement et dépoussiérez. Protéger les abords avant de peindre.

- Nettoyez la surface à peindre, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone.
- Éliminez la peinture ancienne par ponçage. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Métal rouillé: éliminez la rouille.
- Avant de commencer à peindre: poncez légèrement (grain P180-P240) et dépoussiérez.

Finition

Agiter le vaporisateur pendant 2 à 3 minutes avant usage. Tenir le vaporisateur verticalement et appliquer 2 à 3 couches fines uniformes, à une distance de 25 à 30 cm du support. Laisser sécher au moins 10 minutes entre deux couches consécutives. Entrecroiser les couches.

Conseils supplémentaires

Lors de la première utilisation, après au moins 24 heures, faire augmenter la température progressivement.

La durcissement définitif de la peinture sera obtenu lors de la première chauffe.

Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

La présente notice, datée 1-11-2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente

Pour de plus amples renseignements: tel. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info