

# Ambiance Tablo Mix



## Productomschrijving

Hoogkwalitatieve extra matte acrylaatverf, beschrijfbaar met krijt.  
Aankleurbaar op de mengmachine.

### Toepassing

Toepasbaar op hout en muren. Voor gebruik binnen.

### Eigenschappen

Schoolbordeffect. Beschrijfbaar met krijt en terug afwasbaar.  
Langdurig kleurbehoud dankzij de toevoeging van een speciaal additief.



De nieuwe HD Colour formule biedt unieke bescherming tegen UV-stralen en andere slijtage. Je kunt zo extra lang genieten van je Levis Ambiance kleurkeuze.

### Aspect

Extra mat.

### Kleuren

Beschikbaar op de mengmachine.  
Ook 2 kant en klare kleuren (zie kleurdocumentatie).

### Verpakking

1l

## Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

### Rendement

± 10 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd

Stofdroog: 1 uur.

Overschilderbaar: 6 uur.

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Gipskartonplaat, pleisterwerk, hout, MDF, vezelplaat, ...*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Gipskartonplaat, pleisterwerk.*  
Ondergrond reinigen, ontvetten en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond licht opschuren en grondig ontstoffen. Vervolgens 1 laag Ambiance Murprimer aanbrengen.  
Bij niet coherente ondergronden wordt een laag Levis Vlekbedekkende Primer aangeraden als primer.
- *Hout, MDF, vezelplaat.*  
Indien van toepassing: barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.  
Ontvetten met wasbenzine. Licht opschuren met schuurpapier (korrel P150) en ontstoffen.  
1 laag Ambiance Lakprimer aanbrengen. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.

### Vorbereiding bij renovatie

- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontvetten, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotinevlekken 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer.
- Zeker een gepaste primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

## Afwerking

2 lagen Ambiance Tablo Mix aanbrengen. Lichtjes schuren tussen deze 2 lagen. Min. 72 uur laten drogen alvorens er met krijt op te schrijven.

## Na gebruik:

Het geschilderde oppervlak met water met een zacht, zeephoudend reinigingsmiddel schoonmaken. Gebruik geen schuursponsje of microvezeldoekje. Na 14 dagen is de laag optimaal te reinigen. Let op: niet te hard drukken met krijt. Dit veroorzaakt krassen.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

### Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2019, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)

**AkzoNobel**