

Colores del Mundo Lak



Productomschrijving

Kwalitatieve zijdeglans acrylaatlak op water basis.

Colores del Mundo is een karaktervol verfassortiment van eigentijdse kleurlijnen, geïnspireerd door 's werelds mooiste streken.

Toepassing

Toepasbaar op hout (ramen, deuren, plinten), metaal en PVC binnen en op hout buiten.

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking, geurarm. Hoge dekkracht.

Goed afwasbaar. Stabiele kleuren, niet-vergelend. Krasvast.

Aspect

Zijdeglans.

Kleuren

15 kant en klare kleuren (zie kleurdocumentatie).

Verpakkingen

0,75l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of lakrol. Gebruiksklaar.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Reiniging gereedschap met warm water en zeep.

Rendement

12 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 3 uur

Overschilderbaar: 8 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout, MDF, vezelplaat, ferro metaal, non-ferro metaal (aluminium, zink, koper, galvanisé), PVC

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Hout, MDF, vezelplaat*

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product. Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met synthetische thinner. Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Vervolgens het hout licht opschuren met schuurpapier korrel P150 en ontstoffen.

1 laag Colores del Mundo Lak Primer aanbrengen. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.

Opmerking voor hout met kleurstoffen (afzelia, merbau): 2 lagen Colores del Mundo Lak Primer aanbrengen in plaats van 1 laag.

- *Non-ferro metaal (aluminium, zink, koper, galvanisé)*

Oxidatie verwijderen met een harde borstel, schuurspons of schuurpapier. Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met synthetische thinner.

1 laag Primer Non-Ferro aanbrengen. Indien nodig, na droging, de onzuiverheden wegschuren met schuurpapier P240 en ontstoffen.

- *Ferro metaal (ijzer, staal)*

Eventueel aanwezig roest verwijderen (schuren, metaalborstel). Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met synthetische thinner. 1 laag Colores del Mundo Lak Primer aanbrengen. Indien nodig, na droging, de onzuiverheden wegschuren met schuurpapier P240 en ontstoffen.

- *PVC*

Ontvetten met synthetische thinner, met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) of met Levis Ontvetter.

1 laag Primer PVC aanbrengen. Indien nodig, na droging, de onzuiverheden wegschuren met schuurpapier P240 en ontstoffen.

Vorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Uitslag, zoals bij doorbloeden van exotische houtsoorten (bv. afzelia, merbau), isoleren met 2 lagen Levis Universele Primer.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Geoxideerde oppervlakken grondig afborstelen met een harde borstel of schuren met een schuurspons of schuurpapier en ontstoffen.
- Buiten: Vergrijzing door UV-stralen volledig weg schuren tot op het gezonde hout, eerst grof dan fijn.
- Buiten: Houtrot: aangetast hout behandelen met Xyladecor Combi. De slechte delen vervangen door nieuw hout of herstellen. Spleten en gaten opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Zeker een primer aanbrengen op kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Colores del Mundo Lak aanbrengen.

Na droging, zeer licht schuren (korrel P240) tussen beide lagen en ontstoffen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

De SDS fiches zijn beschikbaar op de website www.levis.info

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 75 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info