

EXPERT

Expert Hout Lak Buiten High Gloss Mix



Productomschrijving

Topkwalitatieve hoogglans afwerkingslak op solvent basis. Aankleurbaar op de mengmachine.

Toepassing

Toepasbaar op hout en aanverwanten. Ook geschikt voor ferro- en non-ferrometaal en harde kunststoffen, muurtegels,... Speciaal ontwikkeld voor gebruik buiten, maar kan ook binnen worden toegepast.

Bij gebruik binnen van solvent gedragen lakken in lichte kleuren treedt donkervergeling op.

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking. Zeer hoge dekkraft en goede kantendekking. Geeft een perfect egaal eindresultaat. Zeer weerbestendig. Uitstekend afwasbaar.

Aspect

Hoogglans

Kleuren

Product aan te kleuren op de mengmachine in een kleur naar keuze.

Ook verkrijgbaar in 8 kant en klare kleuren.

Verpakkingen

0,5l, 1l, 2,5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of lakrol. Gebruiksklaar.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aan te brengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met Levis Ontvetter & Borstelreiniger.

Rendement

13 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 4 uur

Overschilderbaar: 16 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout en aanverwanten, ferro metaal, non-ferro metaal (aluminium, zink, koper, galvanisé), PVC, muurtegels en andere gladde oppervlakken.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Hout*

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.

Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik): ontvetten met Levis Ontvetter &

Borstelreiniger. Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Vervolgens het hout licht opschuren met schuurpapier korrel P150-P220 en ontstoffen.

Het hout moet droog zijn alvorens 1 laag Levis Expert Hout Primer Buiten aan te brengen. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.

- *Ferro metaal (ijzer, staal) buiten*

Eventueel aanwezig roest verwijderen (schuren, metaalborstel). Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger. 1 laag Levis Primer Metal (grijs) of Levis Ferrominium (wit of roodbruin) aanbrengen. Indien nodig, na droging, de onzuiverheden wegschuren met schuurpapier P240 en ontstoffen.

- *Non-ferro metaal (aluminium, zink, koper, galvanisé)*

Oxidatie verwijderen met een harde borstel, schuurspons of schuurpapier. Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger. Licht opschuren en ontstoffen. 1 laag Levis Expert Special Primer Buiten aanbrengen. Men kan ook Levis Universele Primer Binnen/Buiten gebruiken als alternatief voor Levis Expert Special Primer Buiten. Na droging, licht schuren en ontstoffen.

- *PVC, muurtegels en andere gladde oppervlakken.*

Ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger of met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Licht opschuren en ontstoffen.

1 laag Levis Expert Special Primer Buiten aanbrengen. Men kan ook Levis Universele Primer Binnen/Buiten gebruiken als alternatief voor Levis Expert Special Primer Buiten. Na droging, licht schuren en ontstoffen.

Vorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Geoxideerde oppervlakken grondig afborstelen met een harde borstel of schuren met een schuurpons of schuurpapier en ontstoffen.
- Roest: alle beschadigde verflagen, of lagen die roest kunnen verbergen, verwijderen. Ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger.
- Buiten: Vergrijzing door UV-stralen volledig weg schuren tot op het gezonde hout, eerst grof dan fijn.
- Buiten: Houtrot: aangetast hout behandelen met Xyladecor Combi BP. De slechte delen vervangen door nieuw hout of herstellen. Spleten en gaten opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Zeker een primer aanbrengen op kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

Afwerken met 2 à 3 lagen Levis Expert Hout Lak Buiten High Gloss Mix.

Licht opschuren tussen 2 lagen (schuurpapier met korrel P240).

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 300 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info