

# EXPERT

## Expert Hout Primer Buiten



### Productomschrijving

Witte dekkende solventgedragen grondverf voor hout en aanverwanten.

#### Toepassing

Toepasbaar op hout en aanverwanten. Voor gebruik buiten.

Kan ook binnen worden toegepast onder zowel solvent- als watergedragen lakken.

#### Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking. Goed schuurbaar. Soepel en indringend. Vochtregulerend.

Zorgt voor een uitstekende hechting van de eindlaag en garandeert een mooi eindresultaat.

#### Kleur

Wit

#### Verpakkingen

0,25l, 0,5l, 1l, 2,5l

### Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking bij voorkeur met borstel, lakrol ook mogelijk. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met Levis Ontvetter & Borstelreiniger.

#### Rendement

14 m<sup>2</sup>/l per laag

#### Droogtijd

Stofdroog: 6 uur

Overschilderbaar: 24 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Voor hout en aanverwanten.*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product. Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger. Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Vervolgens het hout licht opschuren met schuurpapier korrel P150-P220 en ontstoffen.

Het hout moet droog zijn alvorens 1 laag Levis Expert Hout Primer Buiten aan te brengen. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.

### Vorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- De kale delen bijwerken met Levis Expert Hout Primer Buiten (zie nieuwe ondergronden).

### Afwerking

Afwerken met 2 à 3 lagen Levis Expert Hout Lak Buiten Satin of High Gloss of Levis Expert Hout Lak Buiten Sneldrogend Satin. Licht opschuren tussen 2 opeenvolgende lagen (korrel P240).

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 300 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)