

Floor Regular Mix



Productomschrijving

Watergedragen vloerverf voor normale belasting. Op basis van een acrylaat-urethaan. Aankleurbaar op de mengmachine.

Toepassing

Toepasbaar op onbehandelde en geschilderde ondergronden (beton- en zandcementvloeren). Ideaal voor o.a. kelders, opslagplaatsen, gangen, balkons... Voor gebruik binnen en buiten.

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking, geurarm, snelle droging. Vergemakkelijkt het onderhoud, vermijdt stofvorming. Slijtvaste afwerking.

Aspect

Halfglanzend.

Kleuren

Product aan te kleuren op de mengmachine in een kleur naar keuze. Ook verkrijgbaar in 5 kant en klare kleuren.

Verpakkingen

1l, 2,5l

Beschikbaar in 3 basissen: Base White, Base Medium en Base Clear. Afhankelijk van de gewenste kleur zal men in de winkel de voor deze kleur geschikte basis gebruiken.

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of rol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

6 à 8 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 30 min

Overschilderbaar: 6 uur

Ingebruikname: 48 uur

Volledige uitharding: 5 dagen

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Chape, beton, betontegels, tegelvloeren.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

Indien er hardnekkige vette vlekken zijn: de vlekken afwassen met synthetische thinner.

Gebruik altijd Levis Floor Cleaner om een goede hechting te verzekeren. Zorgvuldig naspoelen met water en volledig laten uitdrogen (min. 1 dag).

Nagaan of de ondergrond droog en coherent is (losse delen verwijderen). Zich vergewissen van de afwezigheid van opstijgend grondvocht. De voegen herstellen indien nodig.

1 laag Levis Floor Primer aanbrengen, verdund met water (30% verdunning; voor tegelvloeren onverdund). Product opgebruiken binnen 1 uur 30.

Vorbereiding bij renovatie

- Oude verflagen in goede staat grondig reinigen met Levis Floor Cleaner, met water spoelen en minimum 1 dag laten drogen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij, coherent en droog is.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna reinigen met Levis Floor Cleaner, met water spoelen en minimum 1 dag laten drogen.
- Scheuren, barsten en gaten: verwijder alle niet hechtende delen met een beitel en een metalen borstel. Vul op met een geschikt reparatiemiddel of cementmortel (laten drogen).
- Hardnekkige olie- en vetvlekken afwassen met synthetische thinner.
- Opmerking aangaande vochtproblemen: vergewis je van de droogheid van de bodem en de afwezigheid van opstijgend grondvocht. Geen vloeren verven die meer dan 5% vochtigheid bevatten. De vloer goed laten drogen (bv. nieuwbouw, renovatie).
- 1 laag Levis Floor Primer, verdund met 10 à 15 % water, aanbrengen. Product opgebruiken binnen 1 uur 30.

Afwerking

Binnen de 3 dagen afwerken met 2 lagen Levis Floor Regular voor normale belasting.

Opmerking: gebruik Levis Floor Extra Resist voor zware belasting (bijv. in garages).

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Draag geschikte handschoenen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 40 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/j): 140 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info