



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

## Levis simply refresh meubels



### Productomschrijving

Kwalitatieve zijdeglanzende verf op [waterbasis](#) die toepasbaar is **zonder primer**. Geschikt voor meubels en keukenkasten in hout, MDF, melamine, PVC en metaal, al of niet reeds geschilderd of gevernist. Uitzonderlijk krasvast en afwasbaar. Verzekert een strak en egaal eindresultaat.

#### Toepassing

Speciaal voor meubels in woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer. Geschikt voor hout, MDF, melamine, PVC en metaal. Ook toepasbaar op reeds geschilderde of geverniste ondergronden. Voor gebruik binnen.

#### Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Geurarm. Hoge dekkraft. Egaal eindresultaat zonder strepen. Krasvast en goed afwasbaar. Toepasbaar zonder primer. Enkel in geval van kaal hout van een bloedende houtsoort (bv. afzelia, merbau), eerst Levis Expert Hout Primer Binnen aanbrengen of Levis Expert Hout Primer Buiten.

#### Aspect

Zijdeglans

#### Kleuren

Zijdeglans: 5 kant en klare kleuren. Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

#### Verpakkingen

Wit (Simply White): 0.75l en 2l. Andere kant en klare kleuren: 0.75l.

Mengmachine: 1l. Beschikbaar in 2 basissen: Base White en Base Clear.

## Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en/of lakrol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

### Rendement

11 m<sup>2</sup>/l/laag of 2L = ± 22 m<sup>2</sup> per laag

### Droogtijd

Stofdroog: na 1 uur. Overschilderbaar: na 6 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Hout, MDF, melamine, PVC, metaal. Ook toepasbaar op reeds geschilderde of geverniste ondergronden.*

### Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Ontvet het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf. Schuur grondig en ontstof.

- Het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton. Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Oude verf- of vernislagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Metaal met roest: roest verwijderen en een antiroestprimer aanbrengen.
- Hout: barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Enkel in geval van kaal hout van een bloedende houtsoort (bv. afzelia, merbau), breng eerst 1 à 2 lagen Levis Expert Hout Primer Binnen aanbrengen of één laag Levis Expert Hout Primer Buiten. Tevens 24 uur laten drogen alvorens met Levis Simply Refresh Meubels af te werken.
- Steeds het te schilderen oppervlak grondig opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

### Afwerking

Breng 2 lagen Levis Simply Refresh Meubels aan met een minimale droogtijd van 6 uur tussen beide lagen. Licht schuren tussen de 2 lagen.

### Extra advies voor na het schilderen

De eerste 10 dagen vermijden de ondergrond te belasten (stoten, vlekken, schoonmaken... vermijden). Het geschilderde oppervlak onderhouden met water en een zacht reinigingsmiddel. Geen schuursponsje.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 50 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 140 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 19-11-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)