



LEVIS ATELIER

Lak Primer Buiten



Productomschrijving

Hoogwaardige, dekkende solventgedragen grondverf voor diverse houten ondergronden. Beschikbaar in wit.

Toepassing

Ideaal als voorbereiding van ondergronden in hout. Voor gebruik buiten. Deze primer kan fungeren als wachtlaag indien gewenst.

Eigenschappen

Hecht uitstekend op hout door zijn diep indringend vermogen. Voorkomt afbladderen van de eindlaag en garandeert een egale en kleurintense afwerking. Het verfrecept is zeer goed vochtregulerend en microporeus: de regendruppels kunnen niet in de ondergrond dringen terwijl de waterdamp perfect uit de ondergrond kan ontsnappen. Deze primer bevat een alkyd bindmiddel en kan fungeren als wachtlaag.

Verpakking

1l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of rol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met White Spirit.

Rendement

1L = ca. 14 m²/laag

Droogtijd

Droog: 6 uur

Overschilderbaar: 18 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Voor hout en aanverwanten.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product. Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik): ontvetten met synthetische thinner. Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en grondig naspoelen. Vervolgens het hout laten drogen en licht opschuren met schuurpapier korrel P150-P220 en ontstoffen. Het hout moet droog zijn alvorens 1 laag Levis Atelier Lak Primer Buiten aan te brengen. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.

Vorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Vergrijsd hout door UV-stralen volledig weg schuren tot op het gezonde hout, eerst grof dan fijn.
- Houtrot: aangetast hout behandelen met Xyladecor Combi BP. De slechte delen vervangen door nieuw hout of herstellen. Spleten en gaten opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- De kale delen bijwerken met Levis Atelier Lak Primer Buiten (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

Afwerken met 2 lagen Levis Atelier Lak Satin Buiten.

Zeer licht schuren (korrel P240) tussen beide lagen en ontstoffen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 300 g/l (2010).

Bewaring

Vorstvrij bewaren. Levis Atelier Lak Primer Buiten niet verwerken bij temperaturen lager dan 10°C.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-06-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info