



LEVIS ATELIER

Lak Satin Buiten



Productomschrijving

Uiterst weerbestendige zijdeglanslak op solventbasis. Superieure dekkraft en zeer goed afwasbaar. Beschikbaar in wit en aankleurbaar in een kleur naar keuze op de mengmachine.

Toepassing

Geschikt als afwerking voor hout, metaal, harde kunststoffen en op reeds geschilderde ondergrond. Toepasbaar op ramen, deuren, ... buiten.

Indien gewenst kan Levis Atelier Lak Satin Buiten ook binnen worden toegepast (*).

Eigenschappen

Uiterst goed bestand tegen weersinvloeden: neerslag en UV-stralen. Perfect reinigbaar. Superieure dekkraft en hoog rendement. Gemakkelijke verwerkbaarheid en uitstekende vloeit. Goede kantendekking. Deze kwaliteitsverf staat garant voor een strak en egaal eindresultaat. Verffilm blijft intact: geen afbladderen of verkrijting, god kleur- en glansbehoud. Uniek aan deze verfsamenstelling is het zeer soepele alkyd bindmiddel en de uitstekend vochtregulerende verffilm.



Superieure kleurvastheid voor alle Levis Atelier recepten door de in alle verfrecepten geïntegreerde Chroma Protect Technology.

* Bij binnentoepassing zal elke alkyd verf (in wit en pasteltinten) onder invloed van warmte en het ontbreken van rechtstreeks daglicht vergelen.

Aspect

Zijdeglanzend

Verpakkingen

1l, 2,5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of rol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met White Spirit.

Rendement

1l = ca. 14 m²/laag

Droogtijd

Droog: 4 uur

Overschilderbaar: 18 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout en aanverwanten, metaal (non-ferro en ferro), PVC en andere harde kunststoffen en op reeds geschilderde ondergronden.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Hout en aanverwanten*
Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik): ontvetten met synthetische thinner. Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en grondig naspoelen. Vervolgens het hout laten drogen en licht opschuren met schuurpapier korrel P150-P220 en ontstoffen. Het hout moet droog zijn alvorens 1 laag Levis Atelier Lak Primer Buiten aan te brengen.
- *Non-ferro metaal (aluminium, zink,...)*
Oxidatie verwijderen met een harde borstel, schuurspons of schuurpapier. Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met synthetische thinner. Licht opschuren en ontstoffen. Eén laag Levis Expert Special Primer Buiten aanbrengen.
- *PVC en andere harde kunststoffen*
Ontvetten met synthetische thinner of met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en grondig naspoelen met proper water. Licht opschuren en ontstoffen. 1 laag Levis Expert Special Primer Buiten aanbrengen.
- *Ferro metaal (ijzer en staal)*
Eventueel aanwezig roest verwijderen (schuren, metaalborstel). Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met synthetische thinner. 1 laag Levis Primer Metal (grijs) of Levis Ferrominium (wit of roodbruin) aanbrengen.

Vorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Geoxideerde oppervlakken grondig afborstelen met een harde borstel of schuren met een schuurspons of schuurpapier en ontstoffen.
- Roest: alle beschadigde verflagen, of lagen die roest kunnen verbergen, verwijderen. Ontvetten met synthetische thinner.
- Vergrijsd hout door UV-stralen volledig weg schuren tot op het gezonde hout, eerst grof dan fijn.
- Houtrot: aangetast hout behandelen met Xyladecor Combi BP. De slechte delen vervangen door nieuw hout of herstellen. Spletten en gaten opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Zeker een primer aanbrengen op kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Levis Atelier Lak Satin Buiten aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 300 g/l (2010).

Bewaring

Vorstvrij bewaren. Levis Atelier Lak Satin Buiten niet verwerken bij temperaturen lager dan 10°C.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-06-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info