



LEVIS ATELIER

Lak Multi Primer



Productomschrijving

Hoogwaardige, dekkende watergedragen grondlaag voor diverse ondergronden. Beschikbaar in wit en aankleurbaar op de mengmachine.

Toepassing

Ideale primer voor ondergronden in hout, MDF, vezelplaat, PVC, aluminium, glas,... Hecht ook uitstekend op oude vernis- of laklagen. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Lak primer met superieure dekkracht en hoog rendement. Uitstekende hechting op diverse ondergronden. Garandeert een egale en intensere kleurafwerking van de eindlaag. Is zeer goed waterdampdoorlatend. Heeft een zeer snelle doordroging en is dus snel overschilderbaar. 100% acrylaat bindmiddel.

Verpakkingen

1l, 2,5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of rol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

1l = ± 12 m²/laag

Droogtijd

Droog: 1 uur

Overschilderbaar: 6 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout, MDF, vezelplaat, PVC, aluminium, glas,... en reeds gelakte of geverniste ondergronden.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Hout, MDF, vezelplaat*

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product. Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met synthetische thinner. Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en grondig naspoelen. Vervolgens het hout laten drogen en licht opschuren met schuurpapier korrel P150 en ontstoffen. 1 laag Levis Atelier Lak Multi Primer aanbrengen. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.

Opmerking voor hout met kleurstoffen (afzelia, merbau): 2 lagen Levis Universele Primer aanbrengen in plaats van Levis Atelier Lak Multi Primer.

- *Non-ferro metaal (aluminium, zink,...)*

Oxidatie verwijderen met een harde borstel, schuurspons of schuurpapier. Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met synthetische thinner. 1 laag Levis Atelier Lak Multi Primer aanbrengen. Indien nodig, na droging, de onzuiverheden wegschuren met schuurpapier P240 en ontstoffen.

- *PVC en andere harde kunststoffen, glas*

Ontvetten met synthetische thinner of met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en grondig naspoelen met proper water. Licht opschuren en ontstoffen. 1 laag Levis Atelier Lak Multi Primer aanbrengen. Indien nodig, na droging, de onzuiverheden wegschuren met schuurpapier P240 en ontstoffen.

Vorbereiding bij renovatie

- Slecht hechtende oude verflagen en losse delen verwijderen. Eventueel het oppervlak met plamuur of vulmiddel herstellen. Ondergrond reinigen, ontvetten, licht opschuren en stofvrij maken.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Goed hechtende oude verflagen zijn zonder primer direct overschilderbaar met Levis Atelier Lak Satin of Mat Binnen, mits een goede voorbereiding: goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en grondig naspoelen met proper water. Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- 1 laag Levis Atelier Lak Multi Primer aanbrengen op de kale delen en herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Levis Atelier Lak Binnen Satin of Mat aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Vorstvrij bewaren. Levis Atelier Lak Multi Primer niet verwerken bij temperaturen lager dan 10°C.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-06-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info