

Muur Satin



Productomschrijving

Kwalitatieve witte zijdeglanzende acrylaat muurverf op water basis.

Toepassing

Toepasbaar op muren binnen en buiten.

Eigenschappen

Spat niet en is gemakkelijk aan te brengen zonder aanzetten. Geurarm.
Goede dekkraft. Mooi egaal eindresultaat. Goed afwasbaar en bestand tegen opglanzen.

Aspect

Zijdeglans.

Kleuren

Wit.

Verpakkingen

4l en 4+1l

8l en 8+2l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerkbaar met borstel of rol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

11 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 5 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Binnen*

Ondergrond reinigen en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.

Vervolgens 1 laag Levis Primer Mur & Plafond aanbrengen. Bij niet coherente ondergronden wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

- *Buiten*

Mosaangroei: afborstelen of afsputten met hogedrukreiniger en enkele dagen laten drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren.

Goede, coherente ondergrond: afborstelen. Indien nodig, voegen, barsten en gaten herstellen met een geschikt Polyfilla product.

Een grondlaag Levis Primer Façade aanbrengen of Levis Fixpaint bij poederige ondergronden.

Vorbereiding bij renovatie

- *Binnen*

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten vullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen of van roet- of nicotine vlekken, 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde delen (zie nieuwe ondergronden).

- *Buiten*

- Mosaangroei: afborstelen of afsputten met hogedrukreiniger en laten drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren.
- Indien nodig, voegen, barsten en gaten herstellen met een geschikt Polyfilla product.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Plaatselijk afbladderen: de losse deeltjes verwijderen door borstelen. Indien het afbladderen algemeen is, de oude verflagen zoveel mogelijk verwijderen door afsputten met hogedrukreiniger, laten drogen. De resten verder maximaal verwijderen.
- Goed hechtende oude lagen afborstelen of afwassen en laten drogen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij, coherent en droog is.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Fixpaint.
- Verpoederende voegen fixeren met 1 laag Fixpaint.
- Levis Primer Façade aanbrengen op kale en herstelde plekken.

Afwerking

2 lagen Levis Muur Satin aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-9-2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info