



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis simply refresh radiatoren (Spray)



Productomschrijving

Kwalitatieve zijdeglanzende, hoogglanzende en matte radiatorverf(spray) op **solventbasis**, die toepasbaar is **zonder primer**. Voor radiatoren en elektrische convectoren in ijzer, koper, aluminium, gietijzer,... Ook geschikt voor reeds geschilderde radiatoren.

Toepassing

Speciaal voor radiatoren en elektrische convectoren in ijzer, koper, aluminium, gietijzer,... Ook geschikt voor reeds geschilderde radiatoren. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Schilfert niet af. Bevat een antiroestmiddel. Bestand tot 120°C. Verkleurt niet. Goed afwasbaar. Toepasbaar zonder primer. Snelle droging en overschilderbaar met zichzelf na 10 minuten.

Aspect

Zijdeglans, hoogglans en mat

Kleuren

Zijdeglans: 4 kant en klare kleuren.
Hoogglans en mat: enkel wit (Simply White)

Verpakkingen

0,4l (spray)

Verwerking

Gebruiksklaar product. 2 à 3 minuten schudden voor gebruik. Overschilderbaar met zichzelf na 10 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

± 5 m²/l/laag of 0,4 L = ± 2 m² per laag

Droogtijd

Overschilderbaar met zichzelf na 10 minuten

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Toepasbaar op ijzer, koper, aluminium, gietijzer... en reeds geschilderde radiatoren.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Radiator moet volledig afgekoeld zijn. Reinig het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis en ontvet grondig. Schuur grondig en ontstof.

De omgeving afdekken alvorens met de spray te schilderen.

- Nog niet behandelde oppervlakken : het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton. Voor reeds geschilderde ondergronden: ontvet met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Oude verflagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Roest zoveel mogelijk verwijderen en eventueel een antiroestprimer aanbrengen.
- Steeds het te schilderen oppervlak opschuren met schuurpapier korrel P220-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

Afwerking

De spuitbus gedurende 2 à 3 minuten schudden voor gebruik. De spuitbus rechthouden en in 2 à 3 dunne gelijkmatige lagen aanbrengen op 25 à 30 cm spuitafstand. Minimaal 10 minuten laten tussen 2 opeenvolgende lagen. Lagen kruislings ten opzichte van elkaar aanbrengen.

Extra advies voor na het schilderen

Bij eerste gebruik, na minimaal 48 uur, de radiator geleidelijk op temperatuur brengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Toe te passen in de goed geventileerde ruimte.

Lege verpakkingen en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

Bewaring

Bewaren op een goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Verpakking goed sluiten.

Deze technische steekkaart, op datum van 26-10-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info