

## Expert Ferro Decor Mix



“Roestwerende  
primer en lak in  
één”

### Productomschrijving

Roestwerende grondverf en afwerkingslak voor gebruik binnen en buiten. De verflaag is bestand tegen vochtigheid en geeft een duurzame bescherming aan ferro-metalen. Op solventbasis.

### Toepassing

Roestwerende grondverf en afwerkingslak voor binnen en buiten voor een duurzame bescherming van ferro-metalen.

### Eigenschappen

- ✓ Duurzame roestwerende bescherming
- ✓ Direct zonder primer.
- ✓ Primer en lak in 1.
- ✓ Uitstekende dekkraft

### Aspect

Glanzend

### Kleuren

Product aan te kleuren op de mengmachine in een kleur naar keuze.

### Verpakking

0,5 L en 2,5 L

## Verwerking

Gebruiksklaar product. Goed omroeren voor gebruik. Verwerking met borstel en/of lakrol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan + 10°C of te vochtig weer.

### Reiniging gereedschap

White spirit.

### Rendement

14 m<sup>2</sup>/l per laag

0,5 L = ± 7 m<sup>2</sup> per laag

### Droogtijd

Stofdroog: 5 à 6 uur

Overschilderbaar: na 24 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding nieuwe of ongeschilderde ondergronden

*Ferrometalen (ijzer, staal, siersmeedwerk zoals sloten, hengsels, traliewerk, smeedwerk, rookkappen,...)*

Ontroesten indien nodig (schuren, borstelen met metaalborstel), stofvrij maken, ontvetten met synthetische verdunner of met Levis Expert Ontvetter & Borstelreiniger.

### *Non-ferrometalen*

Grondlaag Levis Expert Special Primer Binnen of Levis Expert Special Primer Buiten aanbrengen, alvorens te behandelen met Levis Expert Ferro Decor.

### Vorbereiding bij renovatie of geschilderde ondergronden

- Oude lagen in goede staat: ontvetten met synthetische thinner of met Levis Ontvetter & Borstelreiniger, opschuren en stofvrij maken.
- Indien nodig vooraf bijwerken met een geschikt vulmiddel.
- De kale delen eerst plaatselijk behandelen, alvorens het geheel te schilderen.
- Oude lagen in slechte staat verwijderen en behandelen als nieuwe ondergrond.
- Roest: alle beschadigde verflagen, of lagen die roest kunnen verbergen, verwijderen door krabben, borstelen met de metalen borstel of afbijten met een geschikt Polyfilla afbijtmiddel. Ook de roest zelf verwijderen met behulp van een metalen borstel, krabber of met schuurpapier. Ontvetten met synthetische thinner.

### Afwerking

Breng 2 à 3 lagen Levis Expert Ferro Decor aan. Licht opschuren tussen de lagen.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 500 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking na gebruik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 22-2-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111  
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)