

Expert Ferro Mat Antraciet



“Afwerking voor
siersmeedwerk”

Productomschrijving

Matte afwerking voor siersmeedwerk zoals sloten, hengsels, traliewerk, smeedwerk, rookkappen. Op solventbasis.

Toepassing

Afwerking voor siersmeedwerk zoals sloten, hengsels, traliewerk, smeedwerk, rookkappen. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

- ✓ Extra Mat
- ✓ Hoge dekkracht. Zijn uitstekend dekvermogen laat een toepassing in één laag toe.
- ✓ Voor binnen.

Aspect

Extra mat met metaalaspect (met glanzende korreltjes).

Kleur

Antraciet

Verpakkingen

0,125l en 0,25l

Verwerking

Gebruiksklaar product. Goed omroeren voor gebruik. Verwerking met borstel en/of lakrol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Reiniging gereedschap

White spirit.

Rendement

14 m²/l per laag

0,125 L = ± 1,75 m² per laag

0,250 L = ± 3,5 m² per laag

Droogtijd

Stofdroog: 5 à 6 uur

Overschilderbaar: 24 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding nieuwe of ongeschilderde ondergronden

Ferrometalen (ijzer, staal, siersmeedwerk zoals sloten, hengsels, traliewerk, smeedwerk, rookkappen,...)

Ontroesten indien nodig (schuren, borstelen met metaalborstel), stofvrij maken, ontvetten met synthetische verdunner.

Non-ferrometalen

Grondlaag Levis Expert Special Primer Binnen aanbrengen, alvorens te behandelen met Levis Expert Ferro Mat Antraciet.

Vorbereiding bij renovatie of geschilderde ondergronden

- Oude lagen in goede staat: ontvetten met synthetische thinner, mat schuren en stofvrij maken.
- Oude lagen in slechte staat verwijderen en behandelen als nieuwe ondergrond.
- Roest: alle beschadigde verflagen, of lagen die roest kunnen verbergen, verwijderen door krabben, borstelen met de metalen borstel of afbijten met een geschikt Polyfilla afbijtmiddel. Ook de roest zelf verwijderen met behulp van een metalen borstel, krabber of met schuurpapier. Ontvetten met synthetische thinner.

Afwerking

1 tot 2 lagen Levis Expert Ferro Mat Antraciet aanbrengen. Licht opschuren tussen de lagen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 500 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 22-2-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info