

## Levis Expert Floor Regular Mix



“Vloerverf voor  
normale belasting”

### Productomschrijving

**Watergedragen** vloerverf voor normale belasting. Ideaal voor o.a. kelders, opslagplaatsen, gangen, balkons. Vergemakelijkt het onderhoud en vermijdt stofvorming.

### Toepassing

Ideaal voor o.a. kelders, opslagplaatsen, gangen, balkons. Geschikt voor onbehandelde en reeds geschilderde ondergronden (beton- en zandcementvloeren).

Voor zware belasting (bvb. in garages), gebruik Levis Floor Extra Resist.

Voor gebruik binnen en buiten.

### Eigenschappen

- ✓ Slijtvaste afwerking
- ✓ Gebruiksvriendelijk, makkelijk te onderhouden
- ✓ Voor normale belasting
- ✓ Gemakkelijke verwerking en snelle droging
- ✓ Geurarm



Slijtvaste  
technologie  
Technologie  
résistante à  
l'usure

### Glansgraad

Soft-satin

### Kleur

Wit en 2 andere RM-kleuren.

Ook beschikbaar in andere kleuren op de kleurmengmachine.

### Verpakkingen

0,75l en 2,5l

## Verwerking

Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +10°C of te vochtig weer.

Ondergrond dient gezond, hard, coherent (losse delen verwijderen), zuiver, droog en ontvet te zijn. Altijd grondig reinigen met Levis Expert Floor Cleaner, overvloedig naspoelen met water en laten drogen. Vervolgens altijd een grondlaag Levis Expert Floor Primer aanbrengen.

Gebruiksklaar product. Verwerking met borstel en/of rol. Goed omroeren voor gebruik. Na het aanbrengen van de primer, afwerken met 2 onverdunde lagen Levis Expert Floor Regular binnen de 3 dagen. Overschilderbaar na 6u. Ingebruikname van de vloer na 48u (lichte belasting). Volledige uitharding na 5 dagen.

## Reiniging gereedschap

Lauw water en zeep.

## Rendement

6 à 8 m<sup>2</sup>/l per laag

0.75L = ± 6 m<sup>2</sup> per laag

2.5L = ± 20m<sup>2</sup> per laag

## Droogtijd

Stofdroog: 30 min

Overschilderbaar: 6 uur

Ingebruikname: 48u (lichte belasting)

Volledige uitharding: 5 dagen

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Chape, beton, betontegels, tegelvloeren, zandcementvloeren.*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

Indien er hardnekkige vette vlekken zijn: de vlekken afwassen met synthetische thinner.

Gebruik altijd Levis Expert Floor Cleaner om een goede hechting te verzekeren. Zorgvuldig naspoelen met water en volledig laten uitdrogen (min. 1 dag).

Nagaan of de ondergrond droog en coherent is (losse delen verwijderen). Zich vergewissen van de afwezigheid van opstijgend grondvocht. De voegen herstellen indien nodig.

1 laag Levis Floor Primer aanbrengen, verdund met water (30% verdunning; voor tegelvloeren onverdund). Product opgebruiken binnen 1 uur 30.

### Vorbereiding bij renovatie

- Oude verflagen in goede staat grondig reinigen met Levis Expert Floor Cleaner, met water spoelen en minimum 1 dag laten drogen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij, coherent en droog is.

- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna reinigen met Levis Expert Floor Cleaner, met water spoelen en minimum 1 dag laten drogen.
- Scheuren, barsten en gaten: verwijder alle niet hechtende delen met een beitel en een messing borstel. Vul op met een geschikt reparatiemiddel of cementmortel (laten drogen).
- Hardnekkige olie- en vetvlekken afwassen met synthetische thinner.
- Opmerking aangaande vochtproblemen: vergewis je van de droogheid van de bodem en de afwezigheid van opstijgend grondvocht. Geen vloeren verven die meer dan 5% vochtigheid bevatten. De vloer goed laten drogen (bv. nieuwbouw, renovatie).
- 1 laag Levis Expert Floor Primer, verdund met 10 à 15 % water, aanbrengen. Product opgebruiken binnen 1 uur 30.

## Afwerking

Na het aanbrengen van de Levis Expert Floor Primer, afwerken met 2 onverdunde lagen Levis Expert Floor Regular Mix binnen de 3 dagen. Overschilderbaar na 6u. Ingebruikname van de vloer na 48u (lichte belasting). Volledige uitharding na 5 dagen.

## Veiligheid en bewaring

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor ogen en gezicht. Afval niet in de gootsteen werpen.

## VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 140 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 140 g/l (2010).

## Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 7-5-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111  
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)

