

# Levis Muur Buiten



## Productomschrijving

Kwalitatieve zachte zijdeglanzende verf op waterbasis.

### Toepassing

Speciaal voor buitenmuren.

### Eigenschappen

Makkelijk aan te brengen. Hoge dekkracht. Weerbestendig. Zeer goed reinigbaar. Bestand tegen vuil- en groenaanslag.

### Aspect

Zachte zijdeglans (Soft satin)

### Kleuren

Wit en 4 kant-en-klare kleuren

### Verpakkingen

Wit: 1l, 2,5l, 5l & 10l

Wit ook beschikbaar in volume+ producten: 5l +20% gratis en 10l + 20% gratis.

Kant-en-klare kleuren: 2,5l & 5l

## Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met blokborstel, langharige wollen rol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

### Rendement

10 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar: 6 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Baksteen, beton, cellenbeton, betonblokken, cementbezetting.*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

Mosaangroei: afborstelen of afsputten met hogedrukreiniger en enkele dagen laten drogen.

Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren.

Goede, coherente ondergrond: afborstelen. Indien nodig, voegen, barsten en gaten herstellen met een geschikt Polyfilla product.

- *Baksteen*: 1 laag Levis Primer Gevel aanbrengen. Indien de ondergrond verpoedert 1 laag Fixpaint aanbrengen in plaats van Levis Primer Gevel.
- *Cellenbeton en betonblokken*: 1 laag Levis Primer Gevel aanbrengen.
- *Cementbezetting*: 1 laag Levis Fixpaint aanbrengen.
- *Beton*: Eventuele grindnesten (plaatsen met te weinig cement) verwijderen en behandelen met een laag Levis Fixpaint alvorens deze plaatsen te herstellen. Eventuele slikschil (witte onstabiele laag op nieuw beton) dient te worden verwijderd. 1 laag Levis Fixpaint aanbrengen.

### Vorbereiding bij renovatie

- Vochtproblemen: pak de oorzaak aan. De muren goed laten drogen. Niet schilderen als het vochtprobleem niet definitief is opgelost.
- Mosaangroei, algen, schimmels: afborstelen of afsputten met hogedrukreiniger en laten drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren.
- Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen. Afbrokkelende hoeken, verbrokkelende cementvoegen, ... verwijderen en herstellen. Gebruik een geschikt Polyfilla product.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Plaatselijk afbladderen: de losse deeltjes verwijderen door borstelen. Indien het afbladderen algemeen is, de oude verflagen zoveel mogelijk verwijderen door afsputten met hogedrukreiniger, laten drogen. De resten verder maximaal verwijderen.
- De goed hechtende oude lagen afborstelen of afwassen (laten drogen). Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij, coherent en droog is.
- Olie- en vetvlekken afwassen met synthetische thinner. Zwarte of rode kringen van ijzeroxide (= probleem van sommige bakstenen): isoleren met Levis Primer Gevel.
- In geval van krijtende oude verflagen of voor fixeren van voegen: 1 laag Levis Fixpaint.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

### Afwerking

2 lagen Levis Muur Buiten aanbrengen.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 40 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/c): 40 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking opnieuw goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-1-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)