



DIŐ CEPHE MACUNU

Ürünün Pazara Sunumu

Ambalaj: 4,5 KG , 25 KG
Renk: Krem

Kullanım Alanları

Sıva, beton, tuğla, gaz beton, alçıpan vb. her türlü yapı elemanlarının dış yüzeylerinde dolgu ve yüzey düzeltme amaçlı kullanılır.

Özellikleri

Dış cephe beton, tuğla, sıva vb. yapı malzemelerinde dolgu ve yüzey düzeltme amaçlı kullanılabilen iyi yapışan, yüksek su ve atmosfer dayanıklılığına sahip, elastik, doldurma gücü iyi, kullanıma hazır dış cepheler için özel geliştirilmiş macundur.

Ürünün Teknik Özellikleri

Görünüm:..... Krem
Kimyasal yapısı:..... Akrilik ko-polimer esaslı
Tüketim (pratik):..... Tek katta 0,900-1,300 kg/m²
Önerilen Uygulama Katı 1kat veya 2 kat (Uygulama kat kalınlığı 1 mm'yi geçmemelidir)
Kuruma SüresiTek kat kuruma 24 saat
Sertleşme 36 saat

Yüzey Hazırlama

Yeni boyanacak yüzeyler

Brüt beton, sıva vb. yüzeyler raspanarak yüzeydeki tozlar alınır. Yüzeyde kalıp ayırıcı vb. yağlar varsa yüzey kimyasal veya deterjanlı yıkamaya tabi tutulur. Kimyasal veya deterjanlı yıkama yapılan yüzey duru suyla bir defa daha yıkanmalıdır. Hazırlanan kuru, tozsuz ve temiz yüzeyin tamamı veya problemliler bölgeler Marshall Dış Cephe Macunu uygulanmaya hazır haldedir. Yüksek emici ve tozuyan yüzeylerde, uygulama öncesi çok ince 1 kat Akrikor Silikonlu Şeffaf Astar veya İzolasyon Astarı kullanılması önerilir.

Eski boyalı yüzeylerde

Yüzeydeki kabarmış gevşek boya ların tamamı kazınarak temizlenir. Kazınamayan iyi tutunmuş boya ların üstü hafif zımparalanır. Tüm yüzeydeki serbest toz uzaklaştırılır. Boyanın kazınmasından dolayı oluşan seviye farklılıkları Marshall Dış Cephe Macunu ile doldurularak giderilir. Arzu edilirse yüzeyin sağlanması ve daha düzgün olması için tüm yüzeye 1 kat Marshall Dış Cephe Macunu uygulanabilir. Bu tarzda yapılacak uygulamalardan alt yüzeydeki boyanın sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Macun kuruyunca uygulama kaynaklı izler zımparalanarak düzeltilir.



Uygulama

Önerilen uygulama araçları: Spatula, Esnek Çelik Mala

İnceltme oranı: İnceltme gerekmez. Uygulamaya hazır haldedir.

Uygulama: Ürün kullanılmadan önce ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin kuru ve tozsuz olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama lokal tamir şeklinde yüzeydeki bozuklukları gidermek amaçlı ise mala, spatula ile çukurlara macun biraz taşırarak uygulanır. Kuruduktan sonra zımparalanarak taşan binme yerleri düzeltilir. Zımparalama sonucu oluşan toz uzaklaştırılır ve yüzey son kat boyanmaya hazır hale gelir.

Son kat boyaya düzgün bir yüzey hazırlamak için Marshall Dış Cephe Macunu tüm yüzeye uygulanacak ise öncelikle yüzeydeki çukurlar doldurulur, bu kısımlar tam kuruduktan sonra (ön tamir sonrası) tüm yüzeye mala veya spatula ile ince bir kat halinde macun uygulaması yapılır. Macun kuruduktan sonra hafif bir zımpara işlemi yapılarak zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılır. Yüzey son kat boya uygulaması için hazır haldedir

Uygulamada dikkat edilecek hususlar

- Kullanmadan önce macun ambalajı içinde karıştırılmalıdır.
- +5°C'nin altındaki, +35°C'nin üstündeki ortamlarda yapılan uygulamalarda yüzey problemleri yaşanabilir.
- Uygulama katlarının kalınlığı 1 mm'yi geçmemelidir.
- Bol esinti ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapmayınız.
- İnceltmeden kullanılmalıdır.
- Astar ve kat uygulamaları arasında 24 saat beklenmelidir.
- Macun uygulama kalınlığına bağlı olarak tam dipkuruma sonrasında son kat uygulaması başlatılabilir

Uygulama Araçlarının Temizliği

Uygulama araçları, kullanımdan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Daha fazla ve detaylı bilgi için lütfen iletişim adreslerimizden bize ulaşınız.

Uyarılar -----Güvenlik Uyarıları

S2 Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

S7 Ağız sıkı kapalı kaptaki koruyunuz.

S26 Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz

Depolama Koşulları

+5 - 35°C'deki kuru, iyi havalandırılmış, ısı kaynaklarından ve direkt güneş ışığından uzak ortamlarda saklanmalıdır.

Diğer Bilgiler

Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Talep edildiğinde detaylı bilgi için güvenlik bilgi formu bulunabilir.