

FİT SENTETİK ASTAR



SOLVENT BAZLI

ÜRÜNÜN PAZARA SUNUMU

Ambalaj 1 KG - 3 KG - 18 KG

RENK Kırık Beyaz

KULLANIM ALANLARI

Konvansiyonel sıva, brüt beton, ahşap, sunta, metal, sıva vb. yapı elemanlarında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı yüzeyleri iyi dolduran, yüksek film oluşturarak yüzeye bakım yapılmasını, son katın iyi yapışmasını ve daha düzgün görünmesini sağlayan astardır.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Mat
Kimyasal yapısı	Sentetik alkid reçine
Katlar arası bekleme süresi	Min. 12 saat - Yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir
Tam kuruma	Maks. 48 saat - Yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
Önerilen uygulama katı	1 veya 2 kat - Yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
Katı madde (ağırlıkça)	%81,5±2,5
Viskozite	100-110 KU/25 °C
Parlama Noktası	Min. 38 °C
Kaplama gücü (teorik)	24 m²/L (28±5 mikron kuru film kalınlığında)

YÜZEY HAZIRLAMA

Yeni boyanacak yüzeyler Fit Sentetik Astar uygulanacak yüzey yağ, toz vb. kirliliklerden arındırılmış ve üzerine gelecek olan katları taşıyabilecek sağlamlıkta olmalıdır. Ahşap yüzeylerde Cuprinol Wood Art Ultra Doğal Ahşaplar İçin malzemesi uygulanmalıdır. Varsa yüzeydeki bozukluklar Marshall Macun SN ile düzeltilmelidir. Macun kuruyup zımparalanmadan herhangi bir işlem yapılmamalıdır. Zımpara tozları alındıktan sonra yüzey Fit Sentetik Astar uygulamaya hazır hale gelir. Metal yüzeylerde Fit Sentetik Astar uygulaması öncesi korozyonu önlemek için 1 kat Fit Antipas uygulanması önerilir.

Eski boyalı yüzeyler Yüzeydeki tüm kabarmış ve gevşemiş boyalar kazınmalı ve üzerine gelecek olan katları taşıyabilecek sağlamlıkta tüm yüzey zımparalanmalı, tozlar silinmeli, yüzeyde oluşan seviye farklılıkları yüzeye uygun bir macun ile giderilmelidir. Ahşap yüzeylerde Marshall Macun SN ve metal yüzeylerde uygun metal macunu kullanılabilir. Macun kuruyup zımparalanmadan herhangi bir işlem yapılmamalıdır. Zımpara tozları alındıktan sonra yüzey Fit Sentetik Astar uygulamaya hazır hale gelir. Metal yüzeylerde Fit Sentetik Astar uygulaması öncesi 1 kat Fit Antipas uygulanması önerilir.

UYGULAMA

Zımparalanmış, yüzey bozuklukları gerekli macun ile doldurulmuş yüzey üzerine ara kat ve dolgu astarı olarak Fit Sentetik Astar 1 veya 2 kat halinde inceltme oranına göre inceltilecek uygulanır. Ortam koşullarına göre yüzey en az 8 saat sonra son kat uygulanacak hale gelir. 48 saatten sonraki son kat uygulamaları için astar hafif zımparalanarak tozu alınırsa son katın yapışması kuvvetlenir.

Önerilen uygulama araçları Rulo, fırça

İncelticisi Marshall Tiner Sentetik.

İnceltme Oranı 10 kısım Fit Sentetik Astar, 1 kısım Marshall Tiner Sentetik ile %5 oranında inceltilecek homojen karıştırılmalıdır.

Önerilen Son Katlar İstenilen parlaklığa bağlı olarak Marshall Luxe Parlak, Marshall Enamel Parlak, Fit Parlak, Marshall Pastel Yarı Mat, Marshall Pastel Mat.

Önerilen Astarlar Metal yüzeylerde uygun macun sonrası Fit Antipas, ahşap yüzeylerde Cuprinol Wood Art Ultra Doğal Ahşaplar İçin ve sonrasında Marshall Macun SN.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kullanmadan önce astar, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulamalarda ortam ve yüzey sıcaklığı, +5 °C'nin altında +35 °C'nin üstünde olmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır.
- Havalandırılan ortamlarda gerekli emniyet önlemleri alınarak çalışılmalıdır.
- Üzerine herhangi bir uygulama yapmak için en az 8 saat beklenmelidir.
- Üründe %5'den fazla inceltme yapılmamalıdır.
- Kesin sarfiyat, yüzeye bağlı değişiklikler söz konusu olabileceği için nihai zeminde numune çalışması yapılarak belirlenmelidir.
- Yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.



UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ

Uygulama araçları kullanımdan hemen sonra Marshall Tiner Sentetik ile temizlenmelidir.

DİĞER BİLGİLER

Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu bulunabilir.



Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince ürünümüzün güvenli olduğunu gösteren ulusal işareti mevcuttur. Uygunluk Teyit Sistemi 1 kapsamında ulusal teknik şartnamelere uygun olarak üretimi yapılmaktadır.



TS 11651'E UYGUNDUR.
TS 11651/20.03.2017

Rayiç No: 04.555/10