

FİT ANTİPAS



SOLVENT BAZLI

ÜRÜNÜN PAZARA SUNUMU

Ambalaj 1 KG - 3 KG - 18 KG

RENK Gri - Kırmızı

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış tüm metal yüzeyde korozyon önleyici astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Metal yüzeylerin paslanmaya karşı korunmasını sağlayan, yüksek bakım, iyi yapışma ve iyi örtücülük özelliklerine sahip metal astarıdır.

ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Mat görünümlü, düz, antikorozyif metal astarı
Kimyasal yapısı	Sentetik alkid reçine
Katlar arası bekleme süresi	Min. 5 saat
Tam kuruma	Maks. 48 saat
Önerilen uygulama katı	1 veya 2 kat
Katı madde (ağırlıkça)	%81±1,5
Viskozite	100-110 KU/25 °C
Parlama Noktası	Min. 38 °C
Kaplama gücü (teorik)	24 m²/L (28±5 mikron kuru film kalınlığında)

YÜZEY HAZIRLAMA

Yeni boyanacak yüzeyler Fit Antipas uygulanacak yüzey yağ, toz ve pastan arındırılmış ve üzerine gelecek olan katları taşıyabilecek sağlamlıkta olmalıdır. Paslı yüzeylere kumlama, tel fırça ile fırçalama ve silme işlemleri yapılmalıdır. Yağlı yüzeyler için uygun solvent ile yüzey temizliği yapılmalı ve hemen Fit Antipas ile boyanmalıdır. Temizlenen, yağı alınan metal, boyama işlemi yapılmadan uzun süre bekletilmemelidir. Bekletilmesi durumunda metal daha hızlı korozyona uğrar.

Eski boyalı yüzeyler Boya kalıntıları ve kabarmış boyalar tamamen yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Gevşek, serbest eski boya kalıntılarının yüzeyde kalmaması önemlidir. Paslı bölgeler kumlanmalı, zımparalanmalı ve silinmeli, yüzeyde çukurlar, boya seviye farkları varsa uygun macun ile doldurulup yüzey düzgünleştirilmeli; sonra tüm yüzey Fit Antipas ile boyanmalıdır.

UYGULAMA

Temizlenmiş metal yüzeye, uzun süre açık bırakılmadan en kısa zamanda Fit Antipas uygulanmalıdır. Kullanmadan önce ambalaj içinde iyice karıştırılmalıdır. Kullanılacak uygulama aletine uygun şekilde inceltilmelidir. Fit Antipas uygulamasından en az 5 saat sonra ikinci kat uygulaması yapılabilir. 24 saatten sonra yapılacak son kat uygulamalarında yüzeyin zımparalanması son katın yapışması için önemlidir.

Önerilen uygulama araçları Rulo, fırça

İncelticisi Marshall Tiner Sentetik.

İnceltme Oranı Kullanılacak uygulama aletine uygun şekilde inceltilmelidir. Fırça ve rulo ile uygulama için: Yaklaşık 10 kısım Fit Antipas, maks.1,5 kısım Marshall Tiner Sentetik ile %5-10 oranında inceltilerek uygulanmalıdır.

Önerilen Son Katlar İstenilen parlaklığa bağlı olarak Marshall Luxe Parlak, Marshall Enamel Parlak, Fit Parlak, Marshall Pastel Yarı Mat, Marshall Pastel Mat.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kullanmadan önce astar, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulamalarda ortam ve yüzey sıcaklığı, +5 °C'nin altında +35 °C'nin üstünde olmamalıdır.
- Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
- Belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır.
- Havalandırılan ortamlarda gerekli emniyet önlemleri alınarak çalışılmalıdır.
- Marshall Enamel Antipas uygulamalarından en az 5 saat sonra ikinci kat uygulanabilir.
- Kesin sarfiyat, yüzeye bağlı değişiklikler söz konusu olabileceği için nihai zeminde numune çalışması yapılarak belirlenmelidir.
- Yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.

UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ

Uygulama araçları kullanımdan hemen sonra Marshall Tiner Sentetik ile temizlenmelidir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Direkt güneş ışığı almayan, 0 °C'nin altında, +35 °C'nin üstünde olmayan korunmalı ortamlarda orijinal ambalajında depolanmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Gerekli durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın. Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu bulunabilir.