

Nordsjö Professional Allroundspartel



Produktbeskrivelse

Professional Allroundspartel er en højtfyldende, mediumgrov letpartelmasse, som er let at påføre og let at slibe. Anvendes til plet- og fuldpartling af vægge og lofter af puds, beton, porebeton, gipskartonplader, træfiber- og spånplade og lignende byggeplader. Professional Allroundspartel er velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger med itægning af papirfugebånd.

Ved fuldpartling anbefales en total lagtykkelse på max. 3 mm. Fyldeevnen for enkelte mindre huller og ujævnheder er højere, op til 4 mm.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Professional Allround påføres ved håndspartling i et fyldigt lag og fordeles ud på overfladen. Efterglat overfladen med en bredspartel. Afhængig af underlagets grovhed/struktur, kan flere påføringer være nødvendige for fuldstændig udjævning af underlaget.

Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves, inden videre behandling. Kontrollér at spartelaget er gennemført inden videre behandling.

Anvend tætsluttende sikkerhedsbriller/øjenværn og åndedrætsværn ved påføring og slibning af spartlede flader.

Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage gentages forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra anvendt værktøj inden rengøring. Tom emballage og rester af produktet afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjoprofessional.dk



TEKNISKE DATA:

Anvendelsesområde: Indendørs, tørre rum
Bindemiddel: Copolymerlatex
Kornfinhed: Max 0,10 mm.
Vægtfylde: 1,3 kg/liter
Tørretid v. 23°C/50% RF: 4 timer pr. 1 mm./lag. -
Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Luft/Underlag temp: Min +5°C. Optimal arbejdstemp. 15-23 °C. i luft og underlag
Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Påføring: Bredspartel
Kulør: Grå
Fortyndning: Vand
Emballage: 10 L
Rengøring af værktøj: Sæbevand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage
MAL kode (1993): 00-1
CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824

Rev: Januar 2024

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.