

# Professional Maskin Sprøjtespartel

## Produktbeskrivelse

Professional Maskin er en højtfyldende letspartelmasse specielt udviklet til påføring med højtrykssprøjte. Anvendes til spartling af puds, beton, gipsplader og øvrige byggepladematerialer indendørs. Spartelmassen er velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel.

Ved fuldspartling anbefales en total lagtykkelse på max. 3 mm. Fyldeevnen for enkelte mindre huller og ujævnheder er højere, op til 5 mm.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

## Påføring

Anbefalet sprøjteudstyr:  
Wagner Heavycoat 940/960, Graco Mark V og X højtrykssprøjter.  
Rulle: Langluvet Spilonrulle.

Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves inden videre behandling. Anvend åndedrætsværn og øjenværn ved slibning og afstøvning af spartlede overflader.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlag er under 5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Sandspartel, mediumfin  
**Anvendelsesområde:** Indendørs tørre rum  
**Kornstørrelse:** Max 0,10 mm  
**Vægtfylde:** 1.0 kg/Liter  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** Ca. 4 timer - afhænger af påført lagtykkelse  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Sprøjte  
**Kulør:** Grå  
**Emballage:** 14 liter  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**CE Mærkning:** Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824

Rev: April 2021