

Professional Metal Roof

Juni 2016



Produktbeskrivelse

Professional Metal Roof er en halvblank dekkende maling beregnet for maling av metalltak. Ved å male taket med Professional Metal Roof oppnås det utmerket utendørs beskyttelse. Malingen har høy farge- og glansbestandighet. Professional Metal Roof har en konsistens som gjør at den er lett å påføre og kan legges på i tykke sjikt. Sammen med god utflytningsevne gir dette en svært god dekkevne.

Behandling

Ved maling av metalltak skal taket ha en helning på minst 22° grader. Er metalltaket fabrikkklakkert med PVF2, organosol eller plastisol må først all gammel maling til metallren overflate fjernes ved hjelp av vannblåsing eller malingsfjerner. Tidligere malte flater vaskes nøye til det ikke kriterer. Polyesterflater kan ha behov for å slipes for å få god vedheft. Blanke flater mattes. OBS! Gjør alltid en vedheftsprøve. Ved rustskader skal overflaten stålbørstes til minst St 2. Grunn skaden med Professional Traditional Metal Primer minst 40 mikrometer. La tørke i minst 48 timer for å få god vedheft. Sinkbelagte overflater avfettes med Original Forvask. Slip sinkbelagt flater for optimal vedheft. På sinkbelagte flater med en eller annen form for behandling er det viktig å kontrollere vedheften. OBS! Gjør alltid en vedheftsprøve. Aluminium skal vaskes samt slipes og grunnes med Professional Metal Primer 40 mikrometer. OBS! Gjør alltid en vedheftsprøve. Overflaten skal være tørr og ren før du maler med Professional Metal Roof. Påføres 2 ganger til et tørt sjikt på minst 80 mikrometer. Alternativt 1 gang 60 mikrometer. Ikke glem å gjøre en vedheftsprøve.

Øvrig

Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innenfor 6 timer etter slutføring av arbeidet. Mal aldri hvis temperaturen er under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).
Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs metalltak

Bindemiddel: Akryl

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 2 timer

Overmalbar: Minst 6 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 6-8 m²/l

Emballasje: 2,5 liter og 10 liter

Base: Svart og Rød

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

Helse og miljø

Dette produktet oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For mer informasjon, se www.svanemerket.no

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies