

# Professional Eternittak

Sep 2020



## Produktbeskrivning

Professional Eternittak är en halvmatt färg för målning av väl rengjorda eternit-, cement- och betongplattor.

Lutningen på taket ska vara minst 22°.

## Behandling

Underlaget skall vara fast, torrt och väl rengjort från alger, mossa och smuts.

Vid fabriksmålade plattor bör man kontrollera med leverantören eller göra ett vidhäftningsprov för kontrollera vidhäftningen.

Professional Eternittak stryks 2 gånger. Första strykningen späds med 10% vatten.

Rör om noga i burken. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter målning.

Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet(>80%).

## TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus

**Bindemedelstyp:** Akrylat

**Glans:** 20

**Torktid 23°C 50% RF:** 2timmar

**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** minst 8 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** vatten

**Verktyg:** Pensel roller spruta

**Färgåtgång:** 4-5m<sup>2</sup>/liter

**Förpackning:** 10lit och 100lit

**Kulörer:** Svart, Mocca, Svenskröd, Tegelröd, Mörk antracitgrå

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

## Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

*Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.*

*AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009*