

# Ambiance Superfinish Helmat

Maj 2014

## Produktbeskrivelse

Ambiance Superfinish helmat er en unik polyuretanforstærket acrylplastermalje med ekstrem god sammenflydning, høj overfladestyrke og ridsefasthed. Anvendes til indendørs maling af døre, karme, fodlister, m.m., samt på rustgrundet jern og metal.

## Behandling

Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

### Ubehandlet træ

Knaster og harpiksholdige områder isoleres med Original Knastlak. Spartling udføres med Acrylspartel. Hele fladen grundmales herefter med Original Hæftegrund. Der færdigmales 2 gange med Ambiance Superfinish helmat.

### Tidligere malede flader

Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Løstsiddende malinglag fjernes. Blanke flader matslibes. Spartling udføres med Acrylspartel. Bort træ og spartlede flader pletgrundes med Original Hæftegrund, fortyndet med ca. 10% vand. Hele fladen grundmales herefter med Original Hæftegrund. Der færdigmales 2 gange med Ambiance Superfinish helmat.

### Jern og metal

Jern/stål afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Stål afrenses ved sandblæsning til forbehandlingsgrad SA 2 1/2 eller ved skræbning/stålbørstning til forbehandlingsgrad St 2. (ISO 8501-1). Rent jern/stål affedtes inden der grundmales.

Der grundmales normalt 2 med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer. Færdigmaling minimum 2 gange med Ambiance Superfinish helmat.

Ambiance Superfinish helmat anvendes kun til indendørs færdigmaling af jern i korrosionskategori C1-C2. (EN ISO 12944)

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Acryl/Polyurethan

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Glans:** 5 - helmat

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 4 timer

**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 16 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Standard Farver/Baser:** Base White, Base, Medium, Base Clear

**Emballage størrelse:** 1, 2,5 L

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-3

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/σ): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 99 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.