

# Murtex Acrylic

Februar 2015

## Produktbeskrivelse

Murtex Acrylic er en helmat, diffusionsåben facademaling til facader af puds, beton, porebeton, teglsten, cementfiberplader, samt tidligere malede overflader.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger.

### Nybehandling:

Nyt, ubehandlet puds, beton, porebeton, cementfiberplader og teglsten grundes med Professional Mikrodispers. Der færdigmales 2 gange med Murtex Acrylic.

### Vedligeholdelse:

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende materiale. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Begroninger behandles med Original Husrens og afrenses. Blanke flader mattslibes. Let smiltende og sugende flader grundes med Professional Microdispers. Der færdigmales 2 gange med Murtex Acrylic.

Ujævnheder, huller og revner spartles med cementspartelmasse. Pletgrundning af reparationer udføres med Professional Mikrodispers. Herefter pletmales med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand. Der færdigmales 2 gange med Murtex Acrylic.

Anbefales kun til udendørs brug. Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretid.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Udendørs

**Type:** Akrylcopolymerdispersion

**Glans:** 3 - helmat

**Rækkeevne:** Nymaling 4-6 m<sup>2</sup>/liter.

**Rækkeevne:** Ommaling 6-8 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1 time

**Overmalbar v. 23°C/50% RF:** Efter 12 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, rulle

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Standard Farver/Baser:** Sort, Base White, Base Medium, Base Clear.

**Emballage størrelse:** 1, 2,5L og 10 liter

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

**Miljømærkning:** Svanen, Licens Nr. 396-003

For mere information se [www.nordicecolabel.org](http://www.nordicecolabel.org)

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.