

Murtex Silicate Primer

Februar 2015

Produktbeskrivelse

Murtex Silicate Primer er en 1-komponent silikatbinder med kalivandglas som bindemiddel. Murtex Silicate Primer er beregnet til grundning af porøse og sugende underlag udendørs, som puds, beton, fibercementplader, facadetejl, samt tidligere silikatbehandlede overflader og på underlag som tidligere er behandlet med mineralske produkter, som cementpulvermaling eller kalk. Murtex Silicate Primer sikrer optimal grundning og binding af underlaget, inden behandling med Murtex Silicate maling.

Behandling

Underlaget skal være rent, gennemtørt (ensartet hvidtørt), fast, sammenhængende og fri for støbeslam, revner, huller, støv, og løse sandkorn m.m.. Dårligt bundne eller smittende underlag afrenses grundigt til ren, fast og smittefri bund. Revner og huller udbedres med cementbunden spartelmasse. Kraftigt sugende underlag f.eks. gammel velafrenset kalkbund, forbehandles med Murtex Silicate Primer, fortyndet med vand i forholdet 1:1. Underlag der er normalt sugende behandles med Murtex Silicate blandet med Murtex Silicate Primer i forholdet 2:1. Færdigbehandles med 1-2 påføringer med Murtex Silicate.

Bemærkninger

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller på overflader opvarmet af solen, eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet ved temperaturer i luft eller underlag på under +10°C. eller over +25°C. Den relative luftfugtighed bør være mellem 65-85% under påføring og i produktets tørreperiode.

OBS.: Murtex Silicate Primer kan ætse overfladen på glas, keramik, klinker, natursten, metaller, etc. Sørg for grundig afdækning af områder der ikke skal behandles.

Sikkerhed og miljø

Anvend egnede personlige værnemidler, som tætsluttende beskyttelsesbriller og gummihansker under anvendelsen, i henhold til MAL kode. Sørg for god ventilation. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Bindemiddel: Kalivandglas

Rækkeevne: Nymaling 5-7 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer

Luft/Underlag temp: Min +10°C Max +25°C

Luftfugtighed RF: 65-85%RF optimalt

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand

Farver/baser: Farveløs

Emballage størrelse: 2,5-10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

Holdbarhed: 1 år i uåbnet originalemballage

MAL kode: (1993): 00-4

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 25 g/l VOC