

Murtex Waterproof

Februar 2015

Produktbeskrivelse

Murtex Waterproof er vandfortyndbar hydrofobierende imprægneringsmiddel baseret på silan. Anvendes som vandafvisende behandling på mineralske underlag, som puds, beton, porebeton, kalksandsten, cementfiberplader og teglsten. Murtex Waterproof har stor indtrængningsevne i porøse og sugende underlag og forhindrer effektivt indtrængning af regnvand, men tillader diffusion af indefra kommende fugt.

Behandling

Underlaget skal være rent, gennemført (ensartet hvidtørt), fast, sammenhængende og fri for støbeslam, revner, huller, støv og løse sandkorn. Dårligt bundne eller smittende underlag afrenses grundigt til ren, fast og smittefri bund. Begroninger behandles med Nordsjø Husrens og afrenses. Revner og huller udbedres med egnet cementspørtelmasse. Overflader der skal behandles med Murtex Waterproof skal være intakte og hele uden utætheder, som huller og revner, da der ellers lokalt, kan forekomme indtrængning af vand..

Blandingsforhold

1 del Murtex Waterproof koncentrat fortyndes med 9 dele vand.

Blandingen påføres vådt i vådt til underlaget er fuldt mættet, med trykspøjte og anstryger, eller anstryger alene. Beskyt mod stænk og afdæk alle overflader der ikke skal behandles.

OBS: Færdigblandet opløsning skal anvendes inden 24 timer.

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretidsperiode.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Bindemiddel: Silan/silikone kompleks

Rækkeevne: 3-4 m²/liter. - Afhænger af underlagets indsugning og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF: 16 timer

Overmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 16 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, Trykspøjte

Fortynding: Rent vand. (Se blandingsforhold)

Emballage størrelse: 1 liter, koncentrat

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

Holdbarhed: 12 mdr i uåbnet original emballage

MAL kode: (1993): OO-1 (Koncentrat)

MAL kode: (1993): OO-1 (brugsklar blanding)