

Murtex

Waterproof



Produktbeskrivelse

Murtex Waterproof er et brugsklart, hydrofobisk imprægneringsmiddel, der anvendes til behandling af lodrette mineralske underlag, som puds, beton, porebeton, kalksandsten, teglmursten, fibercement, m.fl.

Murtex Waterproof trænger dybt ind i porøse sugende underlag og forhindrer effektivt regnvand at trænge kapillært ind i underlaget, men tillader diffusion af indefra kommende fugt. Behandlingen gør overfladen meget fugt- og vandafvisende og reducerer smuds, saltudtræk, frostskafer og begroingsvækst som alger og mos, på overfladen.

Forbehandling

Overfladen skal være ren, tør og fast, samt være fri for støbeslam, revner, huller, støv og løse sandkorn. Dårligt afbundne eller smittende underlag afrenses grundigt til ren, fast og smittefri bund. Tilsudsede overflader rengøres med Nordsjö Original Grundrens. Begroinger behandles med Nordsjö Husrens og afrenses. Revner og huller udbedres.

Overflader der skal behandles med Murtex Waterproof skal være intakte og hele, uden utætheder, som revner og huller, da der ellers lokalt kan forekomme indtrængning af vand.

Påføring

Indholdet i dunken omrystes grundigt inden brug.

Til mindre overflader kan der anvendes pensel eller rulle.

Til større overflader anbefales påføring med lavtrykssprøjte.

Kombiner evt. lavtrykssprøjte eller rullepåføring med efterstrygning med pensel.

Ved sprøjtning: Anvend lavt tryk for at undgå sprøjtetåge og hold en kort afstand på ca. 10 cm til underlaget.

Nordsjö Murtex Waterproof påføres vådt-i-vådt, nedefra og op, indtil overfladen er fuldt mættet og det begynder at løbe.

Moderat til kraftig sugende underlag:

Påfør mindst to til tre gange med 30 minutters interval, for fuld mætning af underlaget.

Let sugende underlag:

Ved mindre sugende overflader, som f.eks. tæt beton, kan det i mange tilfælde være tilstrækkeligt med en enkelt behandling.

Test: Det anbefales først at udføre en test af underlagets indsugning, fx på et mindre synligt område, inden den fulde behandling udføres. Testen vil kunne give vejledning om antal nødvendige behandlinger på det gældende underlag.

Vigtigt: Beskyt og afdæk alle tilstødende overflader som fx glas, vinduer, døre, nedløbsrør, m.fl., der ikke skal behandles, imod sprøjtetænk og spild, da produktet er vanskeligt at fjerne når det er tørt. Spild og stænk bør straks fjernes ved afskylning med rigeligt vand.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Udendørs

Bindemiddel: Silan/Siloxan

Udseende: Hvidlig i dunk / klar farveløs i tør tilstand

Rækkeevne: (Vejledende):

Beton (Porøs): Ca 1 m²/liter.

Beton (Prefobr.): 2,5-6,5 m²/liter.

Letbeton: Ca 1 m²/liter.

Murtegl: 1-2 m²/liter.

Rækkeevnen/forbruget afhænger af underlagets porøsitet (indsugning) og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1-2 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +10°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, lavtrykssprøjte

Fortynding: Vand. Er brugsklar og skal ikke fortyndes

Emballage: 10 Liter

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe / penselrens

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode (1993): 00-1

Rev: Oktober 2021

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.

Murtex

Waterproof



-

Påfør ikke produktet:

- i direkte sol eller på solopvarmede overflader.
- i blæsevejr.
- ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføringen.
- ved lave temperaturer under +10° C. i luft og underlag.
- ved høje temperaturer over +25° C. i luft og underlag.
- hvis luftfugtigheden er højere end 80% RF under påføring og i produktets tørretidsperiode.

Bemærk:

Det anbefales kun at påføre midlet i vindstille vejr, for at undgå vinddrift spredning til omgivelserne.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning for kemisk affald. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.