

# Nordsjö

## Akrylfugemasse



Nordsjö Akrylfugemasse er en vandbaseret, elastisk og slibbar fugemasse til indendørs og udendørs brug.

Indeholder ikke Phthalat og er APEO fri.

### Anvendelsesområde

Til fugning og tætning af mindre revner, huller og åbninger i de fleste bygningsmaterialer, som f.eks. gips, puds, beton, tegl, sten, træ. Kan anvendes ved fugebredder op til 30 mm. Kan optage fugebevægelser på op til  $\pm 10\%$  af oprindelig fugebredde. Må ikke anvendes som bevægelsesfuge.

### Behandling

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for støv, fedt, olie, voks og lignende forureninger.

### Vedhæftning/primning

Sugende og porøse flader kan primes med Nordsjö Akrylfugemasse fortyndet med vand i forholdet 1:2. Træ behandlet med træbeskyttelse skal tørre i min. 2 uger inden fugning/tætning. Nordsjö Akrylfugemasse har begrænset vedhæftning til glas, keramik og plast. Anbefales ikke til fugning i forbindelse med asfalt- og bitumenprodukter.

### Påføring

Nordsjö Akrylfugemasse påføres med fugepistol med mundstykke afskåret i 45° vinkel. Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæftefladerne og overfladen udjævnes med fugepind, spartel, fugtig svamp eller med pensel. Fugen kan slibes efter 1-3 ugers afhærdning. Hærdetiden afhænger af fugens lagtykkelse.

### Specielle krav:

Arbejdstemperatur: Minimum +5° C.

Ved anvendelse udendørs skal fugemassen beskyttes mod nedbør indtil fugen er gennemhærdet og bør ikke overmales før fuld gennemhærdning.



### TEKNISKE DATA

**Bindemiddeltipe:** Akrylcopolymer  
**Anvendelsesområde:** Indendørs og udendørs  
**Slibe- og overmalbar:** Efter 1-7 døgn. -  
**Afhænger af fugens lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed**  
**Arbejdstemperatur:** Minimum +5° C  
**Vægtfylde:** 1,6 g/cm<sup>3</sup>  
**Krympning/Svind:** ca. 20%  
**Temperaturbestandighed:** +30° C - +70° C  
**Påføring:** Fugepistol  
**Kulør:** Hvid  
**Emballage størrelse:** 300 ml.  
**Rengøring af værktøj:** Redskaber rengøres med vand inden hærdning. Hærdet masse fjernes mekanisk  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**Holdbarhed:** Max. 2 år i uåbnet originalemballage  
**MAL kode:** (1993): 00-1

**SIKKERHED:** Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/ flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

Rev: Oktober 2017



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.