

# Maskine & Sprøjtelim

Juni 2016

## Produktbeskrivelse

Maskine & Sprøjtelim anvendes til opsætning af glasvæv- og tapet. Er specielt udviklet til brug i tapetklistermaskine og til påføring med airless sprøjteanlæg, men kan også påføres med anstryger eller mælterulle.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og jævnt. Løstsiddende tapet og vægmateriale afrenses. Ved opsætning på vinyltapet skal vinyloverfladen fjernes. Huller, revner og ujævnheder udfyldes ved spartling. Tilsnudsede flader rengøres med Original Grundrens og overfladen matslibes ved behov.

Ubehandlede underlag af puds, beton og letbeton spartles jævnt, slibes og grundes med Professional Microdispers. Dårligt bundne og svagt smittende flader nedvaskes til fast bund og grundes med Professional Binder.

### Opsætning af glasfibervæv:

Maskine & Sprøjtelim påføres i et jævnt lag ud på underlaget og efterfuldes ved behov. Vævet opsættes kant mod kant direkte i den våde lim, trykkes fast med en vævspartel og skæres til. Vævet skal være gennemført inden det overmales, normalt dagen efter.

### Opsætning af struktur- eller vinyltapet:

Maskine & Sprøjtelim påføres i et jævnt lag på tapetets bagside. Påfør evt. flere baner samtidig. Fold banerne sammen og lad dem trække (mindst 5 min – højst 30 min.) OBS! Følg tapet-leverandørens anvisninger. Tapetet opsættes (normalt kant mod kant) og trykkes fast med pløstspartel eller tapetbørste.

### Moneringstid:

Glasfibervæv: 0–15 minutter.  
Struktur- og vinyltapet: 0–30 minutter. Følg anvisningerne på tapetet.

### Fjernelse af limrester:

Overskydende lim fjernes med vand og fugtig opvredet svamp, straks efter opsætningen.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Bindemiddel:** EVA Copolymer

**Rækkeevne:** Ca. 4 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørstofindhold:** 15% Vol..

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +18°C. - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Klistermaskine, Airless sprøjte

**Fortynding: Vand.** Skal normalt ikke fortyndes

**Emballage størrelse:** 15 liter

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt (ikke under +10°C.) og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

Art.nr: 6023431 (15 liter)