

Nordsjö Vævlím Ekstra

Juli 2016

Produktbeskrivelse

Brugsklar PVA-Vævlím med ekstra høj klæbestyrke til påføring med rulle. Nordsjö Vævlím Ekstra anvendes til opsætning af kraftigere typer glasvæv- og jutevæv, tekstil-, struktur- og vinyltapeter med papirbag-side i tørre, opvarmede rum.



Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og jævnt.

Løstsiddende tapet og vægmateriale afrensnes. Ved opsætning på vinyltapet skal vinyloverfladen fjernes. Huller, revner og ujævnheder spartles. Malede flader rengøres med Original Grundrens. Generelt sipes alle underlag. Ubehandlede underlag som puds, beton og letbeton og spartlede flader grundes først med Professional Microdispers.

Opsætning af glasfibervæv :

Nordsjö Vævlím Ekstra påføres underlaget i et jævnt lag. Vævet opsættes direkte i den våde lim, trykkes fast med en vævspartel eller tapetbørste og skærtes til. Lad vævet tørre før videre behandling.

Opsætning af struktur- eller vinyltapet:

Nordsjö Vævlím Ekstra påføres i et jævnt lag på tapetets bagside. Påfør evt. flere baner samtidig. Fold banerne sammen og lad dem trække (mindst 5 min – højst 30 min.) Tapet opsættes normalt kant mod kant og trykkes fast med tapetbørste.

OBS ! Følg altid tapet-leverandørens anvisninger for opsætning og valg af limtype.

Monteringstid:

Glasfibervæv 0–15 minutter.

Struktur- og vinyltapet 0–30 minutter. Følg anvisningerne for opsætning af glasvæv/tapet.

Fjernelse af lim:

Overskydende lim fjernes med vand og fugtig opvredet svamp, straks efter opsætning.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtagordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.

TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs

Bindemiddel: PVA dispersion & Stivelse

Rækkeevne: Ca. 3-5 m²/liter

Tørstof: Ca. 21%

Temperaturforhold ved påføring: Min +18°C. -

Max +30°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 30-70%RF

Påføring: Rulle, pensel

Rengøring af værktoj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt - (ikke under +10°C) og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): OO-1

Emballage størrelser: 1 liter, 5 liter og 15 liter

Art.nr: 6023482 (1 liter),

Art.nr: 6023483 (5 liter)

Art.nr: 6023481 (15 liter)