

Nordsjö Vævlim

Juli 2016

Produktbeskrivelse

Brugsklar PVA-Vævlim med lang åbentid til rullepåføring. Nordsjö Vævlim anvendes til opsætning af glasfibervæv, struktur- og skumtapet, samt vinyl-tapeter med papirbagside, i tørre rum. Ved opsætning af kraftige, mønstrede glasvævstyper, anbefales Nordsjö Vævlim Extra.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og jævnt. Løstsiddende tapet og vægmateriale afrenses. Ved opsætning på vinyltapet skal vinyloverfladen fjernes. Huller, revner og ujævnheder spartles. Malede flader rengøres med Original Grundrens. Generelt slibes alle underlag. Ubehandlede underlag som puds, beton og letbeton og spartlede flader grundes først med Professional Mikrodispers.

Opsætning af glasfibervæv :

Nordsjö Vævlim påføres underlaget i et jævnt og fyldigt lag. Vævet opsættes direkte i den våde lim, trykkes fast med en vævspartel eller tapetbørste og skæres til. Lad vævet tørre før videre behandling.

Opsætning af struktur- eller vinyltapet:

Nordsjö Vævlim påføres i et jævnt lag på tapetets bagside. Påfør evt. flere baner samtidig. Fold banerne sammen og lad dem trække (mindst 5 min – højst 30 min.) Tapet opsættes normalt kant mod kant og trykkes fast med tapetbørste

OBS ! Følg altid tapet-leverandørens anvisninger for opsætning og valg af limtype.

Monteringstid:

Glasfibervæv 0–15 minutter.
Struktur- og vinyltapet 0–30 minutter. Følg anvisningerne for opsætning af glasvæv/tapet.

Fjernelse af lim:

Overskydende lim fjernes med vand og fugtig opvredet svamp, straks efter opsætning.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs

Bindemiddel: PVA dispersion & Stivelse

Rækkeevne: Ca. 3–5 m²/liter

Tørstof: Ca. 15%

Temperaturforhold ved påføring: Min +18°C. - Max +30°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 30–70%RF

Påføring: Rulle, pensel

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt - (ikke under +10°C) og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): OO-1

Emballage størrelse: 1 liter, 5 liter og 15 liter

Art.nr: 6023478 (1 liter),

Art.nr: 6023479 (5 liter)

Art.nr: 6023477 (15 liter)