

Original Finspartel

Produktbeskrivelse

Original Finspartel er en højtfyldende, finkornet spartelmasse til spartling af puds, beton, gipsplader, og lignende byggepladematerialer. Er ligeledes velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af papirfugestrimmel. Anvendes kun indendørs i tørre rum.

Ved fuldspartling anbefales en total lagtykkelse på max. 3 mm. Fyldeevnen for enkelte mindre huller og ujævnheder er højere, op til 4 mm.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Original Finspartel påføres i et fyldigt lag og fordeles jævnt ud på overfladen. Efterglat med en bred spartel til udjævning af overfladen. Afhængig af underlagets grovhed/struktur, kan flere påføringer være nødvendige for fuldstændig udjævning af underlaget. Kontrollér omhyggeligt, at spartelmassen er helt tør inden videre behandling.

Brug tætsluttende sikkerhedsbriller/øjenværn og åndedrætsværn ved slibning af spartlede flader.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlag er under 5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Anvend egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Sandspartel, fin

Anvendelsesområde: Indendørs tørre rum.

Rækkeevne: Ca. 1-2 m²/liter. Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påført lagtykkelse

Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca 4 tim. pr. 1 mm lag - afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed

Kornstørrelse: Max 0,10 mm

Vægtfylde: 1,0 kg/Liter

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Håndspartling

Fortynding: Vand. Max. 5 %

Kulør: Hvid

Emballage: 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15924

Rev: April 2021