

Original Knast- og Spærregrund

April 2015

Produktbeskrivelse

Original Knast- og Spærregrund er en vandig grundmaling med spærrende effekt. Anvendes indendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet træ for at mindske risikoen for misfarvende gennemslag fra knaster, gulnet træ, m.m.

Behandling

Underlaget skal være rent og tørt. Tilsudsede overflader, ældre ubehandlet træ, samt tidligere lakerede eller malebehandlede overflader rengøres med Original Grundrens. Der efterskylles med rent vand. Underlaget skal herefter gennemtørre inden behandling. Blanke overflader matslibes inden behandling.

Original Knast- og Spærregrund påføres i 1-2 lag afhængig af risikoen for gennemslag. Der bør altid påføres 2 gange Original Knast- og Spærregrund på knaster og ubehandlet træ eller hvis overfladen er stærkt misfarvet. Hvis underlaget er stærkt misfarvet, kan det første lag grunder misfarves. Dette fikseres, når grundmalingen er gennemtør, så risikoen for yderligere gennemslag er minimal. Original Knast- og Spærregrund skal tørre i mindst 8 timer efter hver påføring.

OBS! Træ er et naturligt materiale, der varierer i kvalitet. Gennemslag fra knaster og harpiks kan nogle gange opstå efter en periode på trods af behandlingen.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs

Bindemiddel: Akryldispersion

Vægtfylde: 1,2 kg/l

Tørstofindhold: Vægt 48 %. Volumen: 38%

Glans: Halvmat

Rækkeevne: 8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 8 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +10°C. -

Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortyndning: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Hvid

Emballage størrelse: 1-, 2,5 og 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 10 g/l VOC