

# Original Panellak Blank

Januar 2016

## Produktbeskrivelse

Original Panellak Blank er en lysægte, vandfortyndbar klarlak for lakering af træ, trælofter og vægpaneler, lister, karme, mv., indendørs. Original Panellak Blank giver en robust og vaskbar overflade og indeholder UV-filter, der udsætter træets naturlige gulningsproces.

Original Panellak Blank kan også anvendes som beskyttelseslak på ubehandlede beton-, puds og teglstensvægge, indendørs

## Behandling

Omrøres grundigt før og under brug.

Generelt: Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for behandling.

Ubehandlet træ skal være fri for harpiks, olie, fedt og voks. Knaster og harpiksholdige steder affedtes med cellulosefortynder og isoleres med Original Knastlak. Der grundlakeres med Original Panellak Blank, fortyndet med op til 10% vand. Efter første stryging mellemstribes den tørre overflade med fint slibepapir korn 150-180. Der færdiglakeres normalt 2 gange med Original Panellak Blank, ufortyndet.

Tidligere lakeret træ vaskes med Nordsjö Malervask, overfladen matstribes og der lakeres 1-2 gange med Original Panellak Blank.

Original Panellak Blank omrøres omhyggeligt inden brug og påføres med pensel, lakerrulle eller sprøjte. Påfør lakken så jævnt som muligt i træets længderetning, bræt for bræt.

Undlad at lakere ved temperaturer under +5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Bindemiddel:** Akryldispersion

**Glans:** Blank 70

**Rækkeevne:** 8-12 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1 time

**Genbehandlingstid v. 23°C/50% RF:** Efter 2 timer

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, lakerrulle, sprøjte

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Standard Farver/Baser:** Farveløs

**Emballage størrelse:** 1-, 2,5 liter

**Rengøring af værktøj:** Sæbevand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 3 g/l VOC